

واحد کار ششم

نصب و اجرای سنگ ازاره

هدف کلی:

نصب و اجرای سنگ ازاره در طرف خارج دیوار کرسی چینی

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- اصول ایمنی در نصب و اجرای سنگ ازاره را توضیح دهد.
- ۲- ابزار و وسایل کار جهت اجرای سنگ ازاره را نام ببرد.
- ۳- مصالح مورد نیاز برای اجرای سنگ ازاره را نام ببرد.
- ۴- نحوه‌ی تراز و شاقول کردن و نصب سنگ ازاره را توضیح دهد.
- ۵- طریقه‌ی بریدن سنگ با استفاده از سنگ فرز را توضیح دهد.
- ۶- نحوه‌ی دوغاب‌ربیزی سنگ ازاره را شرح دهد.
- ۷- سنگ ازاره‌ی کنار دیوار را اجرا نماید.

ساعات آموزش

جمع	عملی	نظری
۹	۸	۱



پیش آزمون (۶)



۱- ملات مورد استفاده در نصب سنگ ازاره چیست؟

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ب) دوغاب ماسه و سیمان | الف) ملات ماسه و سیمان |
| د) دوغاب ماسه و آهک | ج) ملات ماسه و آهک |

۲- آیا در کنار دیوارهای داخلی، سنگ ازاره نصب می‌شود؟

بلی خیر

۳- کدام یک از وسائل اینمی زیر در نصب و اجرای سنگ ازاره استفاده نمی شود؟

- | | |
|------------------|--------------------|
| ب) کفس کتانی | الف) ماسک فیلتردار |
| د) دستکش لاستیکی | ج) دستکش برزنی |

۴- دلیل استفاده از سنگ فرز در نصب و اجرای سنگ ازاره چیست؟

جواب در یک سطر:

۵- سطح تراز برای کف زیر سنگ، با استفاده از معین می شود.

- الف) تراز ب) شیلنگ تراز ج) شاقول د) شمشہ

۶- نحوه‌ی ساخت دو غاب ماسه سیمان را توضیح دهید؟

جواب در سه سطر:

۷- سنگ ازاره در کدام قسمت دیوار نصب می شود؟

- الف) سطح بیرونی کرسی چینی
ب) سطح داخلی کرسی چینی
ج) درپوش دیوار
د) روی سطح پی

۱-۶- اصول ایمنی در نصب و اجرای سنگ ازاره:



شکل ۱-۶

در پای دیوارهای خارجی آجری، یعنی آنجایی که دیوار با زمین برخورد می‌کند، رطوبت حاصل از باران و برف بر روی دیوارها اثر می‌گذارد و آن‌ها را ضعیف و حتی پوک می‌کند. برای جلوگیری از این عمل، در پای دیوار خارجی، سنگی مقاوم و سخت به ارتفاع حداقل ۳۰ سانتی‌متر با ریشه‌ی کافی که پس از آجر چینی، با دوغاب ماسه و سیمان نصب می‌کنند که این سنگ جزئی از دیوار برابر است. استفاده از سنگ تیشه‌ای به ضخامت ۳ سانتی‌متر و ارتفاع ۴۰ تا ۳۰ سانتی‌متر به عنوان سنگ ازاره‌ی خارجی متداول است. مطابق شکل ۱-۶



شکل ۲-۶

همچنین در داخل ساختمان، به علت آسیب پذیری دیوارهای داخلی در اثر ضربه در محل پاخور (پای دیوارها) سنگ ازاره (قرنیز) نصب می‌کنند. ضخامت این سنگ‌ها ۱/۵ تا ۱ سانتی‌متر، ارتفاع ۷ تا ۱۰ سانتی‌متر و ملات مصرفی ماسه و سیمان است. مطابق شکل ۲-۶



شکل ۶-۶

ایمنی و مصون بودن در مقابل خطرات ناشی از اجرای کار، لازمه‌ی انجام یک کار بدون خطر بوده تا عملیات مورد نظر به شکل صحیح و اصولی انجام گیرد. وسایل ایمنی مورد نیاز برای اجرا و نصب سنگ از اره عبارتند از: لباس کار، کفش کتانی، دستکش لاستیکی، کلاه ایمنی و ماسک تنفسی که در موارد لازم از آن‌ها استفاده می‌گردد.

در شکل ۶-۳ کارگر با استفاده از وسایل ایمنی در هنگام بریدن سنگ را نمایش می‌دهد.

۶-۲-۶- ابزار و وسایل کار برای نصب و اجرای سنگ از اره:

برای نصب و اجرای سنگ از اره نیاز به وسایل ساده‌ی بنایی از قبیل ریسمان کار، تیشه، شمشه‌ی آهنی، شیلنگ تراز، تراز، متر، کمچه، شاقول، ملاقه و ..., ابزار عمومی ساختمان سازی از قبیل بیل، فرقون، استانبولی و ... و همچنین وسیله‌ی مکانیکی فرز سنگ بری خواهیم داشت. تعدادی از وسایل مورد نیاز در واحد کار اوّل به صورت کامل توضیح داده شده‌اند. و اینک لازم است بعضی از وسایل دیگر را که توضیح داده نشده‌اند بایکدیگر مورد بحث و بررسی قرار دهیم:

- ملاقه بنایی:

وسیله‌ای است که برای دوغاب‌ریزی در پشت سنگ از اره و همچنین برای اسپرس زدن (پخش کردن انود ماسه و سیمان با استفاده از کمچه و ملاقه، اسپرس کردن نام دارد) انود ماسه و سیمان بر روی سطح دیوار به کار برد می‌شود.

شکل ۶-۴ یک نمونه از ملاقه‌ی بنایی را نمایش می‌دهد.



شکل ۶-۴



شکل ۵-۶

- سنگ فرز سنگ بری:

سنگ های ساختمانی دارای جنس سخت بوده و برای بریدن آن ها به اندازه های دلخواه باید از دستگاه فرز سنگ بری استفاده کرد. این وسیله برقی بوده و باید در زمان استفاده از آن نکات ایمنی رعایت گردد.

شکل ۶-۵ یک نمونه از فرز حفاظت دار را نمایش می دهد.



شکل ۶-۶

تذکر ایمنی مهم!

در هنگام استفاده از وسایل مکانیکی مانند دستگاه فرز به هیچ عنوان از دستکش استفاده نکنید.



۳-۶- مصالح مورد نیاز نصب و اجرای سنگ ازاره:

برای اجرای عملیات نصب سنگ ازاره به مصالح مختلف نیاز می باشد که در ذیل آورده شده است:

سنگ پلاک:

قطعات بزرگ سنگ را از کوه (معدن سنگ) استخراج کرده و پس از حمل به کارخانه های سنگ بری (شکل ۶-۶)، در ابعاد و ضخامت های مختلف (۱۰ تا ۵ سانتی متر) به صورت سنگ های پلاک برش داده و صیقل می دهند.

در شکل ۶-۷ نمونه هایی از سنگ های برش خورده و صیقل داده شده را ملاحظه می کنید.



شکل ۷-۶



شکل ۸-۶

سنگ‌های متداول در نماسازی عبارتند از انواع سنگ‌های تراورتن، مرمریت، گرانیت، چینی و ... که با توجه به محل مورد استفاده و همچنین سلیقه‌ی مصرف کننده در نمای ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۸-۶ نمای سنگی را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۹-۶

دوغاب ماسه و سیمان:
ملات متداول برای نگهداری سنگ بر روی دیوار، ملات ماسه و سیمان به صورت دوغاب است. نحوه‌ی تهییه دوغاب ماسه و سیمان بدین صورت است که ابتدا مقداری آب را در داخل بشکه‌ی ساخت دوغاب ریخته و سپس سیمان اضافه شده و با بیل به هم زده می‌شود. بعد از آن که سیمان و آب با یکدیگر کاملاً مخلوط شدند، ماسه شسته اضافه می‌گردد. این عمل آنقدر تکرار شده تا دوغاب مورد نظر به دست آید. مطابق شکل ۹-۶



شکل ۱۰-۶

گچ:
در نصب سنگ از اره از گچ برای قائم نگهداشت سنگ از اره تا پایان عملیات دوغاب‌ریزی استفاده می‌گردد. مطابق شکل ۱۰-۶

۴-۶- اصول تراز و شاقول نمودن سنگ ازاره در هنگام نصب:

پس از چیدن و اتمام دیوار ساختمان، با استفاده از شیلنگ تراز، سطح تراز برای کف زیر سنگ ازاره تعیین می شود.

سنگ ازاره را به فاصله‌ی ۲ تا ۳ سانتی‌متر از دیوار قرار داده و پس از عملیات شاقول‌سازی به طور موقت (به وسیله‌ی گچ) داری می‌کنند. مطابق شکل ۱۱-۶ سپس فاصله‌ی بین دیوار و سنگ را تا نیمه از دو غاب سیمان پر می‌نمایند. مطابق شکل ۱۲-۶

ملات که کمی خود را گرفت، بقیه‌ی پشت سنگ را با دو غاب پر می‌نمایند. ملات ماسه و سیمانی که بین دیوار و سنگ ریخته می‌شود، معمولاً با دیوار خوب درگیر می‌شود، اما با سنگ درگیری خوبی نخواهد داشت زیرا اکثرًا پشت سنگ‌ها هم مانند روی آن‌ها صاف هستند. بنابراین چسبندگی بین سنگ و ملات به اندازه‌ی کافی نخواهد بود.

در صورتی که ارتفاع سنگ‌ها بیش از ۳۰ سانتی‌متر باشد، از روشهای زیر برای نصب سنگ استفاده می‌شود:

استفاده از تکه سنگ‌هایی به شکل هرم ناقص و چسب:


در این حالت تکه سنگی را به صورت هرم ناقص (شکل) برش می‌دهند. سطح قاعده‌ی کوچک را با چسب مخصوص به پشت سنگ ازاره (محل دو غاب ریزی) می‌چسبانند. پس از اتصال دو سنگ به یکدیگر، سنگ ازاره را در کنار دیوار نصب نموده و پشت آن دو غاب سیمان می‌ریزند. مطابق شکل ۱۳-۶



شکل ۱۱-۶




شکل ۱۲-۶



شکل ۱۳-۶

استفاده از مفتول در پشت سنگ:

بدین صورت که در دو سر سنگ از ازاره، شیاری به وجود می‌آورند و مفتول آهنی به قطر ۲ میلیمتر را از دو شیار عبور می‌دهند. سپس دو سر آزاد را گره می‌زنند.




شکل ۱۴-۶

بدین ترتیب پس از نصب سنگ در کنار دیوار، دوغاب ماسه و سیمان دور تا دور مفتول را می‌گیرد و در نتیجه اتصال خوبی به وجود می‌آید. این روش زمانی مناسب است که امکان به وجود آوردن شیار در ضخامت سنگ باشد. مطابق شکل ۱۴-۶

استفاده از نوعی قلاب به نام اسکوب:

استفاده از اسکوب فقط برای سنگ‌های با ضخامت زیاد (۳ سانتی‌متر به بالا) امکان‌پذیر است. چون در موقع سوراخ‌کاری، لبه‌ی سنگ می‌شکند. در این نوع روش کار بدین صورت است که دو سوراخ در ضخامت سنگ به وجود می‌آورند و یک سر اسکوب بر روی دیوار و سر دیگر آن را روی سنگ قرار می‌دهند، به طوری که سوراخ اسکوب در امتداد سوراخ سنگ باشد به وسیله‌ی یک اشپیل (میخ سرکج)، اسکوب به سنگ ثابت می‌شود. هر سنگ را به وسیله‌ی دو اسکوب به دیوار متصل می‌کنند. در این روش آجرکاری و نصب سنگ هم‌زمان انجام می‌شود. مطابق شکل ۱۵-۶



شکل ۱۵-۶

۵-۶- اصول برش سنگ از ازاره در ابعاد و اندازه‌های مختلف مورد نیاز:



شکل ۱۶-۶

در هنگام عملیات سنگ‌کاری، گاهی موارد نیاز به بریدن و اندازه‌کردن سنگ‌ها خواهیم داشت. بهترین وسیله‌ی بریدن سنگ در کارگاه، دستگاه فرز سنگ بربی می‌باشد.

بدین ترتیب که پس از اندازه‌گیری سنگ لازم با استفاده از متر و مداد، بر روی سنگ نشانه‌گذاری شده و خط نشانه رسم می‌شود. پس از نشانه‌گذاری، امتداد خط نشانه با استفاده از سنگ فرز بریده می‌شود. در هنگام استفاده از فرز سنگ بربی، نکات ایمنی را کاملاً رعایت کنید. در شکل ۱۶-۶ نحوه‌ی بریدن سنگ را به صورت اصولی ملاحظه می‌کنید.

۶-۶- اصول دوغاب‌ریزی پشت سنگ از ازاره:

پس از قرار دادن سنگ‌های از ازاره در جای خود به صورت اصولی، دوغاب ماسه و سیمان که به عنوان ملات پشت سنگ می‌باشد در دو یا سه مرحله پشت سنگ ریخته می‌شود. بدین ترتیب که پس از ریختن لایه‌ی اول، باید مقدار زمانی صبر کرده تا دوغاب خودش را بگیرد. سپس لایه‌های دوم و سوم دوغاب‌ریزی به همین صورت تکرار می‌شود. بعد از پایان دوغاب‌ریزی، گچ‌های موقعی چسباننده‌ی سنگ کنده شده و سطح روی سنگ با پارچه تمیز می‌شود.

در شکل ۱۷-۶ نحوه‌ی دوغاب‌ریزی را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۱۷-۶



زمان اجرای پروژه:

ساعت ۸

کار کارگاهی:



دستورالعمل نصب و اجرای سنگ ازاره:

تجهیزات و وسایل ایمنی برای تمرین نصب سنگ ازاره:

جدول وسایل کار		
تعداد	نام	ردیف
۱ عدد	بیل دسته بلند	۱
۱ عدد	فرقون	۲
۱ عدد	استانوبولی	۳

جدول ابزار بنایی		
تعداد	نام وسیله	ردیف
۱ عدد	کمچه	۱
۱ عدد	تیشه	۲
۱ عدد	ریسمان کار	۳
۱ عدد	متر کمری یا جیبی	۴
۱ عدد	شیلنگ تراز	۵
۱ عدد	شمشه آهنی	۶
۱ عدد	ملاقه	۷

نکات مهم ایمنی!



- ۱- در هنگام نصب و اجرای سنگ ازاره از لباس کار مناسب استفاده کنید.
- ۲- از دستکش لاستیکی مناسب استفاده کنید.
- ۳- برای انجام کار درست و اصولی از کفشهای کتانی مناسب استفاده کنید.
- ۴- از کلاه ایمنی استاندارد استفاده کنید.

جدول وسایل حفاظتی و ایمنی			
ردیف	نام	مشخصات	تعداد
۱	لباس کار مناسب	اندازه‌ی بدن	۱ دست
۲	دستکش لاستیکی	اندازه‌ی دست	۱ جفت
۳	کفش کتانی پا	اندازه‌ی پا	۱ جفت
۴	ماسک تنفسی و کلاه ایمنی	استاندارد	۱ عدد

جدول مصالح مورد نیاز پروژه

ردیف	نام	مقدار	مشخصات
۱	سنگ پلاک	۴ متر	سنگ های چینی یا تراورتن با عرض ۲۰ یا ۳۰ و ضخامت ۲ سانتی متر
۲	ماسه شسته	۱۰۰ کیلوگرم	دانه های رد شده از الک شماره ۴
۳	سیمان	۱۰ کیلوگرم	سیمان پرتلند معمولی با عیار ۴۳۰ کیلو گرم در متر مکعب
۴	گچ	۲۰ کیلوگرم	گچ تند گیر جهت نصب موقت سنگ ها

- مراحل انجام کار:

به لباس کار مجهر شوید و وسایل ایمنی و ابزار کار را از انبار تحویل گرفته و با رعایت نکات ایمنی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
از دیوار اجرا شده در کرسی چینی آجری استفاده کرده و مراحل را انجام دهید.

• ماسه‌ی مرطوب را در امتداد دیوار ریخته و با استفاده از کمچه آن را پهن کنید. مطابق شکل ۱۸-۶



شکل ۱۸-۶

• شمشه‌ی آهنی را بر روی ماسه‌ی ریخته شده در امتداد دیوار به فاصله‌ی ۲ سانتی‌متر از آن قرار داده و با استفاده از تیشه بر روی آن بکویید تا ماسه‌ی ریخته شده متراکم شود. مطابق شکل ۱۹-۶



شکل ۱۹-۶

• تراز بودن شمشه را با قرار دادن تراز بر روی آن کنترل کنید. مطابق شکل ۲۰-۶



شکل ۲۰-۶

• شمشه‌ی مورد نظر را به فاصله‌ی ۵ سانتی‌متر (۲ + ۳) (فاصله‌ی دوغاب خور سنگ + ضخامت سنگ) قرار دهید. مطابق شکل ۲۱-۶



شکل ۲۱-۶



شکل ۲۲-۶

- با قراردادن آجر به صورت مورب بر روی شمشه، از حرکت و جابه‌جایی آن جلوگیری کنید. مطابق شکل ۲۲-۶



شکل ۲۳-۶

- سنگ ازاره‌ی ابتدا را در کنار شمشه قرار داده و آن را با استفاده از تراز عمودی، به صورت شاقولی تنظیم کنید. مطابق شکل ۲۳-۶



شکل ۲۴-۶

- با استفاده از لاشه آجر منشوری شکل، سنگ را در کنار دیوار به صورت ثابت قرار دهید. دلیل استفاده از لاشه‌ی آجر این است که پس از شاقول نمودن، سنگ جابه‌جا نشود. مطابق شکل ۲۴-۶



شکل ۲۵-۶

- آجری را به صورت مورب در کنار سنگ قرار دهید تا از جابه‌جایی آن جلوگیری شود. (جهت جلوگیری از جابه‌جایی سنگ می‌توان از بست مفتولی نیز استفاده کرد) مطابق شکل ۲۵-۶



شکل ۲۶-۶

- سنگ ازарه‌ی انتهای ابتدا را نیز همانند سنگ ازاره‌ی ابتدا در محل خود نصب کنید. مطابق شکل ۲۶-۶



شکل ۲۷-۶

- با استفاده از گچ، سنگ‌های ابتدا و انتهای را ثابت کنید. مطابق شکل ۲۷-۶



شکل ۲۸-۶

- با استفاده از ریسمان کار، لبه‌ی فوقانی سنگ را ریسمان‌کشی کنید. مطابق شکل ۲۸-۶



شکل ۲۹-۶

- سنگ‌های میانی دو سنگ ابتدا و انتهای را به صورت شاقولی و تراز در امتداد شمشه و ریسمان‌کار قرار دهید. مطابق شکل ۲۹-۶



شکل ۳۰-۶

- در صورتی که آخرین سنگ نیاز به برش داشته باشد به صورت زیر عمل کنید:
 - الف - طول مورد نیاز را با استفاده از متر، اندازه‌گیری کنید. مطابق شکل ۳۰-۶



شکل ۳۱-۶

- ب - بر روی سنگ نشانه‌گذاری کنید. مطابق شکل ۳۱-۶



شکل ۳۲-۶

- ج - محل بین دو نشانه را با استفاده از مداد و گونیا یا خطکش فلزی، خط بکشید. مطابق شکل ۳۲-۶



شکل ۳۳-۶

- د - سنگ مورد نظر را از محل نشانه به صورت اصولی و با در نظر گرفتن نکات ایمنی برش دهید. مطابق شکل ۳۳-۶

• آخرین سنگ را در محل خود نصب کنید. مطابق

شکل ۳۴-۶



شکل ۳۴-۶



شکل ۳۵-۶

• گچ را آماده نموده و بر روی اتصال بین سنگ و دیوار (لاشه آجرها) و بندھای سنگ‌ها بزنید. مطابق

شکل ۳۵-۶



شکل ۳۶-۶

• دوغاب ماسه سیمان مورد نظر را با عیار سیمان ۴۳۰ کیلوگرم در متر مکعب، به صورت اصولی در بشکه و یا فرقون آماده کنید. مطابق شکل ۳۶-۶



شکل ۳۷-۶

• دوغاب ماسه سیمان را با استفاده از ملاقه و با

احتیاط کامل در پشت سنگ‌ها بریزید.

دقّت کنید عمل دوغاب ریزی در دو یا سه مرحله‌ی متوالی و پس از خودگیری مرحله‌ی قبل انجام گرفته تا پشت سنگ‌ها پُر شود. مطابق شکل ۳۷-۶

• پس از استحکام سنگ و دوغاب ماسه سیمان، گچ‌ها را از کنار سنگ جدا کرده و سطح روی سنگ‌ها را با

پارچه‌ی نخی، تمیز کنید. مطابق شکل ۳۸-۶



شکل ۳۸-۶

پس از کنترل کار توسط هنرآموز مربوطه، سنگ‌های ازاره را جمع‌آوری کرده و در محل مناسب قرار داده و

وسایل و ابزار کار را شسته و به انبار تحویل دهید.



آزمون پایانی (۶)

۱- دلیل استفاده از سنگ ازاره در دیوارهای خارجی چیست؟

جواب در سه سطر:

۲- حداقل ارتفاع سنگ ازاره چند سانتی متر است؟

الف) ۱۵ ب) ۲۰ ج) ۲۵ د) ۳۰

۳- هدف از اجرای سنگ ازاره (قرنیز) در دیوارهای داخلی چیست؟

جواب در دو سطر:

۴- کاربرد ملاقه‌ی بنایی در اجرای سنگ ازاره چیست؟

جواب در یک سطر:

۵- آیا در هنگام کار با دستگاه فرز می‌توان از دستکش استفاده کرد؟

بلی خیر

۶- دلیل استفاده از گچ در عملیات نصب و اجرای سنگ ازاره چیست؟

جواب در یک سطر:

۷- کدام یک از سنگ‌های زیر در نماسازی و سنگ ازاره کاربرد ندارند؟

الف) گرانیت ب) تراورتن ج) لشه د) چینی

۸- طریقه‌ی نصب سنگ ازاره با ارتفاع کمتر از ۳۰ سانتی متر را توضیح دهید؟

جواب درسه سطر:

۹- بهترین وسیله‌ی بریدن سنگ نما در کارگاه می‌باشد.

الف) تیشه ب) پتک
د) قلم آهنی ج) سنگ فرز

۱۰- روش‌های نصب اصولی سنگ ازاره را نام ببرید؟

جواب در دو سطر:

.....
.....

۱۱- نسبت اختلاط دوغاب ماسه و سیمان چه مقدار است؟

الف) دو به یک ب) سه به یک
د) چهار به یک ج) یک به یک

پاسخ نامه

- پیش آزمون (۱)

- ۱- گزینه‌ی ب
 - ۲- گزینه‌ی ج
 - ۳- گزینه‌ی د
- ۴- جهت لرزاندن بتن و تخلیه‌ی هوا محبوس در بتن از ویبراتور استفاده می‌شود.
- ۵- دلیل شفافیت شیلنگ تراز این است که سطح آب درون آن به آسانی دیده شود و به راحتی بتوان خط تراز را به نقاط دیگر منتقل نمود.
- ۶- گزینه‌ی ب

- آزمون پایانی (۱)

- ۱- پس از اجرای عملیات پیکنی و مشخص نمودن کف پی، لازم است یک لایه ۵ تا ۱۰ سانتی متری بتن ریخته شود. این لایه‌ی ۵ تا ۱۰ سانتی متری، بتن مگر نامیده می‌شود.
- ۲- گزینه‌ی د
- ۳- (الف) با استفاده از متر از روی سطح اوّلیه‌ی تراز اندازه‌گیری کرده، توسط مداد یا ماژیک بر روی محل مورد نظر (مثلاً ۱ متری) خط نشانه کشیده می‌شود.
- (ب) شخص اوّل در محل خط تراز مشخص شده در مرحله‌ی قبل، و شخص دوم در محل مورد نظری که سطح تراز آن لازم است قرار می‌گیرند. شخص اوّل به قدری شیلنگ تراز را بالا یا پایین می‌آورد تا سطح آب درون شیلنگ تراز دقیقاً بر روی خط نشان اوّل قرار گیرد.
- (ج) در این زمان به نفر دوم علامت داده تا در راستای سطح آب داخل شیلنگ تراز در نقطه‌ی دوم، خط نشانه‌ی دیگری را بکشد. بدین صورت دو خط با یکدیگر کاملاً در یک سطح افقی و تراز قرار دارند.
- ۴- گزینه‌ی ج
- ۵- (الف) سطح زیر فونداسیون به صورت تراز باشد و عملیات اجرایی بی آسان‌تر باشد.
- (ب) باعث ایجاد فاصله بین زمین طبیعی و پی شده و مانع از جذب آب بتن فونداسیون توسط زمین می‌گردد.
- ۶- عمل آوردن بتن، فرآیندی است که طی آن از افت رطوبت بتن جلوگیری به عمل می‌آید و دمای بتن در حدی رضایت‌بخش حفظ می‌شود. عمل آوردن باید بلا فاصله بعد از تراکم بتن آغاز شود. عمل آوردن بتن از مراقبت، محافظت و پروراندن تشکیل می‌شود.
- ۷- بتن از شن، ماسه، سیمان و آب تشکیل می‌شود.

- پیش آزمون (۲)

- ۱- گزینه‌ی ج
- ۲- گزینه‌ی د
- ۳- گزینه‌ی الف
- ۴- بلی
- ۵- گزینه‌ی د
- ۶- به منظور یکسان نمودن و هم‌باد کردن به کار می‌رود.
- ۷- گزینه‌ی ب
- ۸- برای اینکه بتواند در زمان بتن ریزی وزن کارگر و بتن ریخته شده در آن را تحمل کند.

- آزمون پایانی (۲)

- ۱- الف) کیفیت ب) اینمی ج) صرفه‌ی اقتصادی
- ۲- گزینه‌ی ج
- ۳- به دلیل استحکام بالای فولاد، از شمشه‌ی آهنی استفاده می‌شود.
- ۴- قالب‌ها علاوه بر ایجاد شکل و اندازه‌ی مورد نظر در بتن، موقعیت و راستای آن را کنترل می‌کنند.
- ۵- برای جلوگیری از خروج شیره‌ی بتن، دیواره‌های قالب با استفاده از پلاستیک مخصوص پوشیده می‌شود.
- ۶- معمولاً ارتفاع قالب، به ارتفاع عضو بتنی بستگی دارد.
- ۷- قالب‌بندی آجری باید به گونه‌ای طرح و اجرا شود که بتواند نیروی جانبی وزن بتن و نیروی لرزاننده‌ی آن (ویبراتور) و وزن کارگر را تحمل کرده و پایداری خود را حفظ نماید.
- ۸- میخ‌های فولادی که برای کنترل کار در زمان اجرا گوشه‌های زمین نصب می‌شود، میخ ذخیره (میخ آف) نام دارد.

- پیش آزمون (۳)

- ۱- گزینه‌ی د
- ۲- گزینه‌ی ب
- ۳- گزینه‌ی ج
- ۴- گزینه‌ی د
- ۵- گزینه‌ی ج
- ۶- گزینه‌ی الف

- ۷- گزینه‌ی الف

- ۸- منظور از پی‌سازی، پر کردن محل‌های پی‌کنی شده با مصالح مقاوم و سخت است که بتواند بار واردۀ از ساختمان را تحمل نموده و به زمین منتقل کند.

- ۹- گزینه‌ی د

- ۱۰- گزینه‌ی د

- ۱۱- گزینه‌ی د

- ۱۲- (الف) جلوگیری از جذب آب بتن فونداسیون توسط زمین (ب) ایجاد سطح تراز برای قالب‌بندی فونداسیون
- ۱۳- گزینه‌ی د

- ۱۴- دلیل اجرای پی به صورت پلکانی و یا شیبدار، برای صرفه جویی در مصرف بتن می‌باشد.

- ۱۵- بتنی که در آن از فولاد (آرماتور) استفاده شده باشد، بتن آرمه نام دارد.

- ۱۶- گزینه‌ی ب

- ۱۷- چنانچه یک پی برای دو و یا چند ستون ساخته شود، پی مشترک نامیده می‌شود.

- ۱۸- گزینه‌ی د

- ۱۹- گزینه‌ی ب

- ۲۰- گزینه‌ی ب

- ۲۱- گزینه‌ی د

- ۲۲- گزینه‌ی ج

- ۲۳- خیر

- ۲۴- گزینه‌ی د

- ۲۵- گزینه‌ی ج

- آزمون پایانی (۳)

۱- هدف کلی پی‌سازی انتقال بار از دیوار باربر به کرسی‌چینی و نهایتاً به زمین می‌باشد.

۲- پس از شناسایی زمین مورد نظر از طریق علم مکانیک خاک و پی بردن به جنس آن و نوع خاک، میزان ظرفیت بار بری آن تعیین شده و پی لازم برای آن طراحی می‌شود.

۳- مجموعه بخش‌هایی از ساختمان و خاک در تماس با آن که انتقال بار بین ساختمان و زمین، از طریق آن صورت می‌گیرد پی نام دارد.

۴- (الف) پی منفرد (ب) پی کلاف شده (ج) پی نواری (د) پی مشترک (ه) پی باسکولی

(و) پی گسترده

- ۵- عبارتست از مخلوط خاک، شن، آهک شکفته و آب
- ۶- گزینه‌ی د
- ۷- گزینه‌ی الف
- ۸- پی شفته آهکی زمانی به مقاومت ۱/۵ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع رسیده است که اثر کفش شما بر روی آن باقی نماند.
- ۹- گزینه‌ی ب
- ۱۰- گزینه‌ی د
- ۱۱- اتصال پی‌های منفرد توسط شناز (تیر بتن آرمه) را پی کلاف شده می‌نامند.
- ۱۲- الف) نزدیکی فاصله‌ی پی‌ها به یکدیگر ب) پی در کنار زمین همسایه باشد
ج) برای ستون‌های مجاور درز انساط
- ۱۳- الف) بافت سنگ سالم بوده و در آن شیار، ترک و رگه‌های سست نبوده و عاری از خلل و فرج و پوسیدگی باشد ب) آب در آن اثر نگذارد و مکش آب نباید بیش از ۸ درصد وزن سنگی باشد ج) در برابر عوامل جوی مانند یخ‌زدگی، فرسایش و... پایدار باشد د) دارای مقاومت فشاری مناسب با مورد مصرف خود باشد.
- ۱۴- برای گیرداری بهتر بین میلگرد و بتن، انتهای میلگردها را در ناحیه‌ی تکیه گاه به شکل‌های گوناگون خم می‌کنند.
- ۱۵- گزینه‌ی ج

- پیش آزمون (۴)
- ۱- گزینه‌ی ب
- ۲- دیواری که اختلاف ارتفاع بین داخل ساختمان و خارج از آن را به وجود می‌آورد، دیوار کرسی چینی گفته می‌شود.
- ۳- گزینه‌ی ب
- ۴- بلی
- ۵- گزینه‌ی ج
- ۶- یعنی به ازای سه پیمانه ماسه، یک پیمانه سیمان استفاده می‌شود.
- ۷- گزینه‌ی الف
- ۸- گزینه‌ی ب
- ۹- آزمون پایانی ۴
- ۱- برای آن که اختلاف ارتفاع بین داخل ساختمان و سطح خارج آن را ایجاد کیم، از کرسی چینی استفاده

می شود.

۲- گزینه‌ی ب

- ۳- الف) انسان تمایل دارد مقداری بلند تر از کف زمین سکونت نماید ب) اختلاف ارتفاع کف داخل با کف خارج از ساختمان باعث اجرای صحیح و مناسب عایق بندی رطوبتی می‌شود ج) پیدا کردن سطح تراز در زمین‌های شبیه دار

۴- گزینه‌ی د

- ۵- با نسبت حجمی ۱ به ۶ یعنی یک قسمت سیمان، یک قسمت آهک و شش قسمت ماسه

۶- گزینه‌ی ج

۷- گزینه‌ی ب

- ۸- کرسی چینی را باید تا حد امکان با پیوند کله انجام داد تا بار حاصل از دیوار را به شکل مؤثری توزیع نماید.

۹- جهت محافظت دیوار از فرسایش و همچنین آماده‌سازی بستری هموار جهت عایق‌کاری

- پیش آزمون (۵)

۱- گزینه‌ی ج

- ۲- پشت بام - کف آشپزخانه - کف حمام - کف توالت - روی کرسی چینی

۳- گزینه‌ی ب

۴- گزینه‌ی ب

- ۵- قیرهای خالص از پالایش نفت خام به دست می‌آید. در اثر حرارت دادن نفت خام در گرمای بیش از ۳۸۰ درجه (در فشار عادی) قیر آن بر جای مانده که به صورت جامد یا نیمه جامد است.

- ۶- گونه‌ها قیر را در خود نگه داشته و این خاصیت باعث می‌شود تا قیر در هوای داغ در صورت ذوب شدن جاری نشده و حرکت نکند.

۷- گزینه‌ی

۸- گزینه‌ی

- آزمون پایانی (۵)

۱- گزینه‌ی ب

۲- گزینه‌ی ج

۳- مشمع های قیری - گونی های قیراندو شده - ورق های قیراندو - پوشش های لاستیکی - دوغاب

شیشه ای - قیر و گونی

۴- قیر را باید در بشکه های سالم به وسیله ی چراغ کوره ای، به صورتی که بشکه ای قیر از سطح زمین بالاتر

قرار گرفته باشد به تدریج حرارت داد تا ذوب و کاملاً روان شود. قیر ذوب شده را به وسیله ی قیرکش (مانند جاروی دسته دار است ولی به جای جارو از منجیل استفاده می کنند) بر روی سطح مورد نظر پخش می نمایند.

۵- گزینه ای د

۶- در قیر و گونی یک لایه از دو لایه قیر و یک لایه گونی استفاده می شود.

۷- گزینه ای د

۸- گزینه ای ب

۹- پس از خشک شدن ملات، قیر مناسب آب و هوای محل عایق کاری را ذوب کرده و قیر ذوب شده را

به مقدار حدود ۲ کیلوگرم در هر متر مریع کرسی، بر روی کرسی چینی ریخته و کناره های آن را به ارتفاع حداقل

۱۰ سانتی متر می پوشانیم. سپس گونی مصرفی را با عرض ۲۰ سانتی متر بیشتر از عرض کرسی چینی (از هر طرف

۱۰ سانتی متر) آماده نموده و بر روی آن به صورتی که کاملاً صاف و بدون چروک باشد پهن می کنیم. سپس یک قشر

دیگر قیر را روی گونی می ریزیم. با توجه به نقشه اجرایی، در صورتی که از قیر و گونی یک لایه (دو قشر قیر و

یک لایه گونی) استفاده شود، عملیات عایق کاری به اتمام می رسد و در صورتی که در نقشه از قیر و گونی دو لایه (سه

قشر قیر و دو لایه گونی) استفاده شده باشد، لایه دوم به همین شکل اجرا می شود.

۱۰- گزینه ای ب

۱۱- قیر نیاز به یک شبکه ای قابل انعطافی دارد که قیر را در خود حفظ کرده و بتواند به صورت یک ورقه،

به عنوان عایق استفاده شود؛ خم شود، در سطوح شیبدار و قائم به کار برود و ... برای این منظور از گونی استفاده می کنند.

۱۲- گزینه ای ج

۱۳- گزینه ای الف

۱۴- گزینه ای ب

۱۵- گزینه ای ج

- پیش آزمون (۶)

۱- گزینه ای ب

۲- بلی

-۳- گزینه‌ی ج

۴- جهت برش کاری و بریدن سنگ به اندازه‌های دلخواه، از سنگ فرز استفاده می‌شود.

-۵- گزینه‌ی ب

۶- ابتدا مقداری آب را در داخل بشکه ریخته و سپس سیمان اضافه شده و با بیل بهم زده می‌شود. بعد از آن که سیمان و آب با یکدیگر کاملاً مخلوط شدند، ماسه‌ی شسته اضافه شده بهم زده می‌شود تا دوغاب ماسه و سیمان به دست آید.

-۷- گزینه‌ی الف

- آزمون پایانی (۶)

۱- در پای دیوارهای خارجی آجری، یعنی آن جایی که دیوار با زمین برخورد می‌کند، رطوبت حاصل از باران و برف بر روی دیوارها اثر می‌گذارد و آن‌ها را ضعیف و یا حتی پوک می‌کند. برای جلوگیری از این عمل در پای دیوار خارجی از سنگ ازاره استفاده می‌شود.

-۲- گزینه‌ی د

۳- در داخل ساختمان، به علت آسیب پذیری دیوارهای خارجی در اثر ضربه در محل پاخور (پای دیوارها) سنگ ازاره (قرنیز) نصب می‌کنند.

۴- وسیله‌ای است که برای دوغاب ریزی در پشت سنگ ازاره و هم چنین برای اسپرس زدن اندود ماسه و سیمان بر روی سطح دیوار به کار برده می‌شود.

-۵- خیر

۶- برای قائم نگهداشتن سنگ ازاره تا پایان عملیات دوغاب ریزی از گچ استفاده می‌گردد.

-۷- گزینه‌ی ج

۸- پس از چیدن و اتمام دیوار ساختمان، با استفاده از شیلنگ تراز سطح تراز برای کف زیر سنگ ازاره معین می‌شود. سنگ ازاره را به فاصله‌ی ۲-۳ سانتی متر قرار داده و پس از عملیات شاغول‌سازی به طور موقت با گچ نگه‌داری می‌شود. فاصله‌ی بین دیوار و سنگ را از دوغاب پر می‌نمایند.

-۹- گزینه‌ی ج

۱۰- (الف) استفاده از تکه سنگ‌هایی به شکل هرم ناقص و چسب (ب) استفاده از مفتول پشت سنگ
ج) استفاده از نوعی قلاب به نام اسکوب

-۱۱- گزینه‌ی ب

منابع و مأخذ

۱. تکنولوژی ساختمان ری چادلی - ترجمه اردشیر اطیابی
۲. قالب‌بندی بتن ACI - ترجمه اردشیر اطیابی
۳. آجرچینی دبلیو. جی. ناش - ترجمه اردشیر اطیابی
۴. صالح شناسی - تألیف سیاوش کباری
۵. مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان - دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
۶. مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان - دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
۷. مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان - دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
۸. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان - دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
۹. آجرچینی و اجرای ساختمان - سید کاظم سید ابراهیمی و کاظم یاوری نسب
۱۰. کارگاه سفت‌کاری ساختمان - اسماعیل نظر محمدی و ریاض رضوان
۱۱. تکنولوژی ساختمان ۲ فنی و حرفه‌ای ساختمان - فروغ پوش نژاد و حمیدرضا مشایخی
۱۲. تکنولوژی و کارگاه ۲ فنی و حرفه‌ای ساختمان - حسین زمرشیدی

