



پودمان ۲

مواد و کاربرد آنها



علم مواد به مطالعه در مورد ساختار و ویژگی‌ها و فناوری مواد پرداخته و رفتار آنها را مورد بررسی قرار گیرد. تاکنون به این فکر کرده‌اید که جنس قطعات بر چه اساسی تعیین می‌شوند؟ چه عواملی در انتخاب مواد و جنس قطعات مؤثرند؟ فراغیران رشته ماشین ابزار در هر سطح و دانشی باید چگونه می‌توان جنس قطعات را تعیین نمود؟ اینها به اندازه نیاز خود با علم مواد آشنا باشند و از این رو در این پودمان به طور محدود به ویژگی‌ها، ساختار همه سؤالاتی هستند که ذهن هر کس را به خود مشغول می‌کند. درباره طبقه‌بندی مواد برای شما هنرجویان مطالبی برای یافتن پاسخ این سؤالات باید با علم مواد آشنا بود و خصوصیات مواد و کاربرد آنها را به طور کامل در مورد بحث و بررسی قرار داد.

خواص فیزیکی مواد

خواص فیزیکی باعث تغییر در ساختمان شیمیایی اجسام نمی‌شود. از خواص فیزیکی اجسام می‌توان قابلیت هدایت حرارت، قابلیت هدایت جریان الکتریسیته، جرم مخصوص و نقطه ذوب را نام برد. قابلیت هدایت حرارت: قابلیت هدایت حرارت هر جسم عبارت است از قدرت هدایت حرارت واحد طول جسم بر واحد مساحت مقطع آن. عناصر فلزی از مهم‌ترین هادی‌ها به شمار می‌روند و در بین فلزات به ترتیب نقره، مس و آلومینیوم بیشترین قابلیت هدایتی را دارند. قابلیت هدایت الکتریسیته: قابلیت هدایت الکتریسیته هر جسم عبارت است از قدرت هدایت الکتریسیته واحد طول جسم بر واحد مساحت مقطع آن. در بین فلزات به ترتیب نقره، مس و آلومینیوم قابلیت هدایت الکتریکی بیشتری دارند.

جرم مخصوص: جرم واحد حجم از هر جسم را جرم مخصوص آن جسم گویند. جرم مخصوص مواد مختلف به نوع ماده و اندازه تراکم ذرات متشکله آن بستگی دارد.

نقطه ذوب: درجه حرارتی که یک ماده از حالت جامد به حالت مایع تبدیل می‌شود نقطه ذوب نام دارد. مواد خالص نقطه ذوب مشخصی دارند: به عنوان مثال نقطه ذوب یخ صفر درجه سانتی گراد است.

خواص مکانیکی مواد

استحکام: مقاومتی که اجسام در مقابل نیروی خارجی از خود نشان می‌دهند استحکام نام دارد؛ و مقدار آن به نحوه تأثیر نیروی خارجی و همچنین به نیروی جاذبه بین ملکولی آنها بستگی دارد.

سختی: مقاومتی که اجسام در مقابل نفوذ جسم خارجی از خود نشان می‌دهند سختی نام دارد. **الاستیسیته:** اجسامی یافت می‌شوند که تحت تأثیر نیرو، در آنها تغییر شکل حاصل شده و پس از برداشتن نیرو به حالت اولیه خود برمی‌گردند. این خاصیت برگشت‌پذیری را الاستیسیته می‌نامند. لاستیک و فنر دو نمونه از اجسامی هستند که الاستیسیته خوبی دارند.

خواص تکنولوژیکی مواد

قابلیت چکش خواری، ریخته‌گری، جوشکاری و براده‌برداری مواد را خواص تکنولوژیکی می‌گویند (شکل ۲-۱). قابلیت چکش خواری: قابلیت تغییر شکل مواد را به کمک نیروی فشاری و ضربه، قابلیت چکش خواری می‌نامند. به عنوان مثال فولاد، مس و برنج را می‌توان تحت تأثیر نیروی فشاری تغییر شکل داد و عملیاتی مانند نوردکاری، خمکاری و کوره‌کاری را روی آنها انجام داد. ولی چدن قابلیت چکش خواری ندارد.



شکل ۲-۱




شکل ۲-۲

قابلیت ریخته‌گری: خاصیت شکل‌پذیری اجسام را در حالت مذاب، قابلیت ریخته‌گری آنها نامند. برای تهییه قطعاتی که دیواره نازک و شکل پیچیده‌ای دارند می‌باید از موادی که قابلیت ریخته‌گری بهتری دارند استفاده گردد. چدن، آلیاژهای آلومینیوم، آلیاژهای مس و مواد مصنوعی را می‌توان به راحتی ریخته‌گری کرد.

قابلیت براده‌برداری: جسمی دارای قابلیت براده‌برداری خوبی است که بتوان آن را با سرعت زیاد و نیروی کم براده‌برداری کرد و سطح آن نیز پس از براده‌برداری کاملاً صاف و پرداخته باشد.

قابلیت جوشکاری: موادی قابلیت جوشکاری دارند که بتوان آنها را به کمک حرارت یا حرارت توأم با فشار به صورت مذاب به یکدیگر متصل کرد. فولادها، مواد مصنوعی و فلزات غیرآهنی قابلیت جوشکاری دارند.



شکل ۲-۴




شکل ۲-۳

خواص شیمیایی مواد

از مهم‌ترین خواص شیمیایی مواد می‌توان مقاومت در مقابل عوامل خارجی مانند زنگ‌زن، مقاومت یک فلز در مقابل احتراق، قابلیت احتراق، مقاومت در مقابل خوردگی به وسیله اسیدها را می‌توان به کمک آکسیدشدن و همچنین سمی‌بودن آنها را نام برد.

طبقه‌بندی مواد کار

مواد کار را می‌توان به دو دسته فلزات و غیرفلزات تقسیم‌بندی نمود.



فلزات آهنی

فلزات به دو دسته آهنی و غیرآهنی تقسیم می‌شوند و در صنایع ماشین‌سازی یکی از پرکاربردترین مواد هستند و هریک ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند.

فلزات آهنی: فلزات آهنی به فلزاتی گفته می‌شوند که از سنگ آهن استخراج شده، از معادن به دست آمده و به سه دسته آهن، فولاد و چدن تقسیم می‌شوند.

آهن (Fe): آهن عنصری است که به ندرت در طبیعت به طور خالص یافت می‌شود و بیشتر به صورت ترکیب با سایر عناصر مانند اکسیژن و گوگرد و... از معادن قابل استخراج است این عنصر یکی از فراوان‌ترین عناصر است به طوری که حدود ۵ درصد قشر جامد کره زمین را تشکیل می‌دهد.

معمولًاً سنگ آهن با توجه به ترکیبات و اکسیژن موجود در آن به چهار نوع مگنتیت (مغناطیسی)، هماتیت، لیمونیت و سیدریت وجود دارد.

سنگ آهن را پس از استخراج از معادن در کوره‌ای به نام کوره بلند قرارداده و آهن خام از آن به دست می‌آورند. آهن خام به علت داشتن ناخالصی‌های فراوان، قابل استفاده نیست. پس از کاهش ناخالصی‌ها، آهن به دست

می‌آید که به علت نرم بودن و پایین بودن استحکام، در صنایع کاربرد چندانی ندارد. برای افزایش استحکام و دیگر ویژگی‌ها، آن را با سایر عناصر مانند کربن و فسفر و ... آلیاژ می‌کنند. معروف‌ترین آلیاژ‌های آهنی، آلیاژ آهن، کربن است که در صنایع کاربرد فراوانی دارد. این آلیاژ‌ها به دو نوع فولاد و چدن تقسیم می‌شوند.

فولاد (Steel): به آلیاژ آهن و کربن که درصد کربن آن زیر $2/06$ درصد باشد فولاد گفته می‌شود. در برخی موارد که نیاز به فولاد آلیاژی می‌باشد درصد کربن می‌تواند تا $2/2$ درصد نیز افزایش یابد.

فعالیت ۱



در جدول نقشه‌ها جنس برخی از قطعات St37 معرفی شده است.
به کمک منابع موجود و تحقیق در اینترنت به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ عدد ۳۷ بعد از علامت St معرف چیست؟
- ۲ علامت St چه مفهومی دارد؟
- ۳ سه مورد از کاربرد St37 را بنویسید.

نکته



در گفت‌و‌گوی روزانه به جای واژه صحیح فولاد از عبارت آهن استفاده می‌شود. با توجه به موارد ذکر شده تمام مواردی که به نام آهن شناخته می‌شوند نوعی فولاد هستند.

انواع فولاد

آهن خام سفید به دست آمده از کوره بلند به علت داشتن کربن زیاد (۳ تا ۴ درصد) خواص تکنولوژیکی خوبی ندارد لذا طی عملیاتی با کاهش کربن و افزودن سایر عناصر خواص آنها را بهبود می‌بخشند. محصول بهسازی شده که از این عملیات به دست می‌آید فولاد نام دارد.

فولادها به روش‌های مختلفی تولید می‌شوند از جمله می‌توان به روش‌های D-L، زیمنس – مارتین و روش توماس – بسمر اشاره نمود.

فولاد تولید شده با توجه به مقدار کربن و مواد موجود در آن به دو دسته فولادهای آلیاژی و غیرآلیاژی تقسیم می‌شوند.

فولادهای غیرآلیاژی: این فولادها دارای مقدار کمی کربن هستند (حدود $0/06$ تا $1/5$ درصد) و سایر عناصر موجود در این فولاد به علت پایین بودن مقدار، قابل چشم‌پوشی بوده و نقش تعیین کننده‌ای در خواص فولاد ندارند و نقش اصلی در خواص این فولادها را کربن تعیین می‌کند به همین دلیل این فولاد را فولاد کربنی نیز می‌نامند. فولادهای کربنی به دو دسته کم کربن و پرکربن تقسیم می‌شوند. فولادهای کم کربن از $0/06$ تا $0/12$ درصد کربن دارند و به فولادهای ساختمانی معروف می‌باشند از این فولادها برای ساخت اسکلت فلزی ساختمان‌ها، نرددها، پله‌ها و توری‌ها و... استفاده می‌شود که در جدول صفحه بعد، برخی از کاربردهای آنها نشان داده شده است.

جدول ۱-۲- ویژگی ها و کاربرد فولادهای ساختمانی معمولی								
مقایسه با (۱۰۰-۸۰) DIN ۱۷۱۰۰								
نوع فولاد		استحکام کششی (N/mm ²)	تنش تسليم R _e به mm ² برای ضخامت محصول به			درصد تغییر طول نسبی شکست	خواص، کاربرد	
علامت اختصاری	شماره مواد		=۱۶	>۱۶ <۴۰	>۴۰ <۸۰			
St 30	1.0035	۲۵۰	۱۶۵	۱۷۵	-	۱۸	اجزایی مانند نرده ها، پله ها، توری ها	
St 37-2 USt 37-2 USt 37-2 St 37-3	1.0037 1.0036 1.0038 1.0116	۳۴۰...۳۷۰	۲۳۵	۲۲۵	۲۱۰	۲۵	فولاد معمولی برای ماشین سازی و ساختمان های فولادی، قابلیت برآمد برداری خوب، فولادهای فرم و تسمه	
St 44-2 St 44-3	1.0044 1.0144	۴۱۰...۵۰۰	۲۷۵	۲۶۵	۲۵۰	۲۱	قطعات با تنش اعمالی متعادل، اکسل ها، محورها، بازو ها گو، پین، چرخنده	
St 50-2	1.0050	۴۷۰...۶۱۰	۲۹۵	۲۸۵	۲۷۰	۱۹	قطعات با تنش اعمالی میانگین، اکسل ها، محورها، گو، پین، چرخنده	
St 52-3	1.0570	۴۹۰...۶۷۰	۳۵۵	۳۴۵	۳۰۰	۲۱	قطعات با تنش اعمالی بالا در ساختمان های فولادی، جرثقیل، پل ها	
St 60-2 St 70-2	1.0000 1.0070	۵۷۰...۷۱۰ ۶۷۰...۸۳۰	۳۳۵ ۳۶۵	۳۲۵ ۳۵۶	۳۱۰ ۳۴۰	۱۵ ۱۰	قطعات با تنش اعمالی بالا، ماشین کاری سخت، مقاوم به خوردگی	

۱- این مقادیر برای ضخامت ۳ تا ۱۰۰ mm صادق است.
برای ضخامت بالای ۱۰۰ mm در مورد مقادیر استحکام با تولید کننده توافق می شود.

فولادهای پر کربن: این فولادها در قطعاتی که در معرض ضربه قرار می گیرند با کربن دارند و به علت وجود کربن قابلیت بهسازی و عملیات حرارتی را دارا می باشند. یکی از کاربردهای این فولادها را می توان در ساخت ابزارهای برآمد برداری، در اثر عملیات حرارتی قابل افزایش است از طرفی به علت وجود کربن زیاد خاصیت شکنندگی در این فولادها افزایش می یابد و استفاده از این فولادها معروف می باشند.



هرچه مقدار کربن موجود در فولاد افزایش یابد قابلیت سخت کاری نیز افزایش پیدا می کند.

فولادهای آلیاژی: فولاد غیرآلیاژی را به علت پایین بودن برخی از ویژگی‌ها مانند مقاومت به خوردگی، مقاومت به سایش، ضربه پذیری و ... نمی‌توان در ساخت تمام قطعات به کار برد، برای بهبود خواص و ویژگی‌هایی از این قبیل می‌توان عنصری مانند سیلیسیم، گوگرد، منگنز، نیکل، کرم، وانادیوم می‌دهد.

۲/ درصد نیز افزایش داد.

جدول زیر تأثیر عنصرهای آلیاژی را نشان می‌دهد.

فولاد آلیاژی

جدول ۲-۲ - تأثیر عنصرهای آلیاژی

خواص	Cr	Ni	Al	W	V	Mo	Si	Mn	S	P
استحکام کششی	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●
تنش تسليم	●	●		●	●	●	●	●	—	●
مقاومت سایشی	—	○		●	●	●	○	○	—	—
قابلیت تغییر شکل گرم	—	●	○	○	●	●	○	●	○	—
قابلیت تغییر شکل سرد	—		○	○	—	○	○	○	○	○
قابلیت براده برداری	—		○	○	—	○	○	○	●	●
مقاومت خوردگی	●	—	○	—	●	—	—	—	○	—
دمای سختکاری	●	—	○	●	●	●	●	○	—	—
قابلیت سختکاری، قابلیت بهسازی	●	●	○	●	●	●	●	●	—	—
قابلیت نیتروره کردن	●	—	●	●	●	●	○	●	—	—
قابلیت جوشکاری	○	○	●	—	●	○	—	○	○	○
بدون تأثیر مشخص — کاهش ○ افزایش ●										



فولاد حاصل را فولاد زنگنزن (stainless steel) می‌نامند این فولاد دارای رنگی براق است. و در قطعاتی که با آب تماس دارند استفاده می‌شود.

به طور مثال فولادهای کربنی را نمی‌توان در محیط‌های مرطوب یا محیط‌های خورنده استفاده نمود لذا برای افزایش میزان مقاومت به خوردگی فولاد، فلزاتی مانند کرم و نیکل به آن اضافه می‌شود.

اشتباه رایجی که در گفتگوی روزانه مشاهده می‌شود کلمه استیل (steel) فقط برای فولاد زنگنزن استفاده می‌شود در صورتی که استیل به معنای فولاد بوده و به تمام فولادها اطلاق می‌گردد نه به یک فولاد خاص.

فولادهای آلیاژی به دو دسته فولادهای کمآلیاژ و پرآلیاژ تقسیم می‌شوند. این فولادها به دلیل اینکه در ساخت ابزارها بیشتر به کار می‌روند به فولادهای ابزارسازی آلیاژی معروفند.

فولاد ابزارسازی کمآلیاژ: همان‌طور که بیان شد برای افزایش مقاومت و سایر ویژگی‌های فولاد عناصری مانند کرم، نیکل، وانادیم و لفرام، مولیبدن و منگنز به آن اضافه می‌شود در فولادهای ابزارسازی و کمآلیاژ مجموع این عناصر کمتر از ۵ درصد است و درصد کربن آن بین ۰/۵ تا ۱/۵ درصد می‌باشد. این فولادها دارای استحکام و دوام برشی قابل قبولی بوده و نسبت به فولادهای ابزارسازی غیرآلیاژی درجه حرارت بیشتری را تحمل می‌کنند. این فولادها قابلیت برشی خود را تا دمای ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد حفظ می‌کنند.

جدول ۲-۳- نمونه‌هایی از فولادهای ابزارسازی کمآلیاژ

علامت اختصاری	خصوصیات	موارد استفاده
۶۴ WCrMn ۱۰۵	دوام برش خوب، مقاوم در مقابل سایش، قابلیت آبکاری خوب.	متنهای، برقوهای، حدیده‌ها، قلاویزها
۱۳ WV ۱۴۵	قابلیت آبکاری خوب	ابزارهای گردندۀ ظرفی
۸ MnCrV ۹۰	تغییر اندازه و پیچیدگی کم در موقع آبکاری	وسایل اندازه‌گیری و کنترل، ابزارهای برش و تغییر فرم
CrMo V6۴۵	فولاد گرم کار، قابلیت آبکاری خوب، درجه حرارت کاری تا حدود ۵۰۰°C، استحکام کششی زیاد	قالب‌های کوره‌کاری و ماتریس‌های پرس‌کاری
۹۰ Mn Si ۹۸	قابلیت پولیش کاری خوب، تغییر اندازه و پیچیدگی کم در موقع آبکاری.	قالب‌های فشاری و تزریقی مواد مصنوعی

فولاد ابزارسازی پرآلیاژ: این فولادها دارای سختی بالابودن درصد سایر عناصر، می‌توانند تا ۲/۲ درصد مقاومت به سایش خوبی هستند و قابلیت افزایش درصد عناصر افزودنی بیشتر از ۵ درصد را دارند. ۵۵ درجه استفاده نمود. از این فولادها فقط برای ابزار برشی مانند رندها و تیغه‌ها استفاده می‌شود.

جدول ۴-۲- نمونه‌هایی از فولادهای ابزارسازی پرآلیاژ

علامت اختصاری	خصوصیات	موارد استفاده
X _۸ ۰ WCo Cr ۵۱۸	برای سرعت‌های برشی زیاد با سطح مقطع براوه بزرگ	ابزارهای براوه برداری (برای خشن کاری)
X _{۱۳} ۰ WCo Mo ۱۰ ۱۰	دوان برش خیلی زیاد، مقاومت زیاد در مقابل ساییدگی	ابزارهای برش برای خشن و پرداخت کاری
X _۳ ۰ WCrCoVg ۲	فولاد گرم کار	ماتریس‌هایی که تحت تنفس زیاد قرار بگیرد
X _{۲۱} ۰ Cr W ۱۲۱	تغییر اندازه و فرم کم در عملیات حرارتی، دوان برش زیاد، استحکام زیاد در مقابل سایش	سننه‌هایی که تحت تنفس زیاد قرار می‌گیرند.
X _{۱۷} ۰ CrMo ۱۲	استحکام فشاری خیلی زیاد، سماجت خوب	قالب‌های تزریقی مواد مصنوعی، سننه‌های ضرب زدن

نُرم‌بندی فولادها

در نُرم‌بندی فولادها سه عامل مهم دخالت دارد.

- ۱ روش تولید **۲** عناصر تشکیل‌دهنده **۳** عملیات انجام گرفته روی فولاد هر کدام از این عوامل دارای علائم و حروف مشخص به خود می‌باشند که توضیح کامل آنها در این مبحث نمی‌گنجد و فقط به طور اختصار به آن اشاره می‌شود.
- ۱ روش تولید: خواص و ویژگی‌های فولاد در روش‌های تولید با هم متفاوت است. به طور مثال فولاد تولید شده با روش LD با فولاد تولید شده به روش قوس الکتریکی باهم متفاوت هستند. بدین منظور مطابق استاندارد از علایم و نشانه‌های خاصی استفاده می‌شود مانند:

مثال:



۲ عناصر تشکیل‌دهنده: در این قسمت معمولاً مشخصه‌هایی مانند عناصر تشکیل‌دهنده (نوع فولاد) استحکام کششی و درجه مرغوبیت نوشته می‌شود. همان‌طوری که بیان شد عناصر تشکیل‌دهنده هر فولاد نوع آن را مشخص می‌کند.

به طور مثال St برای فولادهای ساختمانی معمولی و C برای فولادهای کربنی و ... استفاده می‌شود که در کتاب همراه هنرجو جداول آن کامل آمده است.


مثال: فولادهای غیرآلیاژی با عناصری مانند گوگرد و فسفر را به صورت زیر نمایش می‌دهند:




جدول ۵-۲- ضرایب عناصر موجود در فولادها

۴	۱۰	۱۰۰	۱۰۰۰
Cr	کرم	Al	آلومینیوم
Co	کبالت	Be	بریلیم
Mn	منگنز	Cu	مس
Ni	نیکل	Mo	مولیبدن
Si	سیلیسیم	Nb	نیوبیم(کلمبیم)
W	تنگستن	Pb	سرپ
		Ta	تانتالیم
		Ti	تیتانیم
		V	وانادیم
		Zr	زیرکنیم
		C	کربن
		S	گوگرد
		N	نیتروژن
		CS	سزیم
			B

درجه کیفیت یا مرغوبیت: کیفیت در نُرم‌بندی فولادها دارای ۳ درجه است؛ درجه ۱ برای کارهای معمولی که نوشته نمی‌شود؛ درجه ۲ برای کارهای مهم و درجه ۳ دارای درجه خلوص بالا و مناسب برای جوشکاری.



۲ عملیات انجام گرفته روی فولاد: عملیاتی مانند عملیات حرارتی، روش فرم دادن کیفیت سطح در بخش عملیات انجام گرفته، مورد توجه قرار می‌گیرند. عملیات حرارتی معمولاً برای افزایش خصوصیاتی مانند سختی، قابلیت ماشین کاری و ... پس از تولید فولاد انجام می‌گیرد. این علائم معمولاً معرف خواص فیزیکی تکنولوژیکی و مکانیکی می‌باشد و در بخش انتهایی نرم‌بندی آورده می‌شود.




چنانچه بخواهند فولادهای کمآلیاژ را نرم‌بندی نمایند عناصر آلیاژی آنها را ذکر می‌کنند.

نکته



فولاد کمآلیاژ



در نرم‌بندی فولادهای آلیاژی پرآلیاژ درصد عناصر آلیاژی با ضریب ۱ مشخص شده و در ابتدای آن علامت ایکس قرار می‌گیرد.

نکته



X25CrNi 15 10 علامت به کار رفته برای فولاد مقابله را به طور کامل شرح دهد.

فعالیت ۲



علائم فولادهایی که در زیر توضیح داده شده را بنویسید.

الف) فولاد کربنی با ۰/۳۵ درصد کربن و استحکام کششی ۴۸۰ نیوتن بر میلی متر مربع برای کارهای مهم

ب) فولاد پرآلیاژ ۱/۷ درصد کربن و دارای ۱۲ درصد کروم و ۰/۱ درصد نیکل

ج) فولاد کمآلیاژ با ۰/۳ درصد کربن و ۱/۵ درصد کروم و ۰/۲ درصد مولیبدن



سه قطعه فولادی با جنس‌های متفاوت را که دارای یک اندازه باشند انتخاب کنید ابتدا قطعات را شماره‌گذاری کرده و سپس سه مرحله زیر را روی این قطعات انجام دهید.

(الف) هر کدام از قطعات را به وسیله یک تکه نخ هماندازه بسته و از یک میله با فاصله‌های مناسب آویزان نمایید و سپس به وسیله یک چکش ۱۰۰ گرمی دسته چوبی به قطعات به صورت یکنواخت ضربه بزنید. صدای این قطعات را به لحاظ زیر و بم بودن درجه‌بندی کنید و با درجه ۱ و ۲ و ۳ در جدول زیر ثبت نمایید.

جدول ۲-۶

قطعه ۳	قطعه ۲	قطعه ۱	قطعه	درجه
				۱
				۲
				۳

(ب) هر کدام از قطعات را به سنگ ابزار تیزکنی بگیرید و جرقه پرتاپ شده از این قطعات را به دقت مشاهده کنید و نوع و رنگ آن را یادداشت نمایید.

جدول ۲-۷

نوع جرقه	رنگ جرقه	قطعه
		شماره ۱
		شماره ۲
		شماره ۳

(پ) به وسیله یک سنبه نشان با چکش روی این قطعات ضربه بزنید و اثر به جای مانده را مشاهده نمایید. میزان فرورفتگی نوک سنبه در ضربات یکنواخت را در جدول یادداشت نمایید.

جدول ۲-۸

قطعه ۳	قطعه ۲	قطعه ۱



پودمان دوم: مواد و کاربرد آنها

در صورتی که سنبه روی این قطعات تأثیری نداشت به وسیله خود این قطعات روی یکدیگر، خطی بکشید و مشاهده کنید که کدام قطعه روی قطعه دیگر خط اثر باقی می‌گذارد. هر قطعه‌ای که سخت‌تر باشد روی قطعه نرم‌تر اثر بیشتری دارد و سپس جدول زیر را کامل کنید.

جدول ۲-۹

قطعه آزمایش	درجه صدا	نوع جرقه	میزان سختی
قطعه شماره ۱			
قطعه شماره ۲			
قطعه شماره ۳			

حال با توجه به مراحل آزمایش به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱ رابطه صدا با نوع جرقه در قطعات چگونه است؟

۲ رابطه صدا با درجه سختی چگونه است؟

۳ رابطه سختی با نوع جرقه چگونه است؟

چنانچه در کارگاه، جدول نوع و جرقه و جنس وجود دارد؛ نتایج این جدول را با آن مقایسه کنید.

چدن‌ها: همان‌طوری که بیان شد اگر درصد کربن آلیاژ آهن کربن بین ۶/۰۶ تا ۶/۰۷ درصد باشد این محصول را چدن می‌نامند.

چدن‌ها را از طریق ذوب شمش‌های آهن خام خاکستری در کوره کوپل^۱ تولید می‌کنند. در این فرایند کربن اضافه کاهش داده و در صورت نیاز برخی عناصر به آن اضافه می‌شود. چدن‌ها با توجه به نوع تولید و میزان عناصر افزوده شده به انواع مختلف دسته‌بندی می‌شوند.

۱ چدن خاکستری با گرافیت لایه‌ای (GG): در تولید این چدن آهسته سرد کردن و مقداری سیلیسیوم باعث می‌شود کربن موجود به صورت لایه‌های گرافیتی شکل گیرد و قابلیت ماشین کاری این نوع چدن بالا بوده و چکش خوار نیست.



شکل ۲-۵

۲ چدن خاکستری با گرافیت کروی (GGG): به این چدن علاوه بر عنصر سیلیسیوم عناصری مانند نیکل و منیزیم افزوده می‌شود در نتیجه هنگام سرد شدن، گرافیت آن به صورت کروی شده و جدا قرار می‌گیرند. این چدن نسبت به چدن خاکستری با گرافیت لایه‌ای از قابلیت خم کاری، انساط و استحکام خوبی برخوردار است و این چدن‌ها را برای ساخت چرخ دنده‌های میل لنگ‌ها و پوسته پمپ‌ها استفاده می‌شوند.



شکل ۲-۶

یا قوس الکتریکی (تمپر گوس خام) را در کوره‌ای تا دمای ۹۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت چند روز حرارت داده و سپس به آرامی سرد می‌کنند. در طی این فرایند، کربن اضافی از چدن خارج شده و استحکام کششی و قابلیت تغییر شکل افزایش یافته و شکنندگی خود را از دست می‌دهد به‌طوری که انعطاف‌پذیری خوبی را به‌دست می‌آورد.

چدن چکش خوار در دو نوع با مغز سفید (GTW) و با مغز سیاه (GTS) وجود دارد. از این چدن در ساخت قطعاتی مانند اهرم‌ها که تحت اثر نیروهای خمی قرار می‌گیرند استفاده می‌شود.

۵ چدن آلیاژی (GZ و GK): این چدن از افزودن عناصری مانند نیکل، کروم، وانادیم و مولیبدن به سایر چدن‌ها به‌دست می‌آید.

این چدن دارای استحکام زیادی بوده و در مقابل عوامل خورنده مانند اسیدها و حرارت مقاوم است. این چدن به نام چدن مخصوص نیز شناخته می‌شود.

۳ چدن سخت (GH): در این چدن کربن به صورت یک پیوند شیمیایی با آهن (Fe_3C) تشکیل شده و سریع سرد کردن باعث تشکیل کریستال‌ها در نتیجه موجب افزایش سختی آن می‌شود. این نوع چدن، بسیار سخت بوده و معمولاً عمق سختی نیز در کنار علامت چدن نوشته می‌شود 35 GH یعنی چدن سخت با عمق سختی ۳۵ میلی‌متر است.

این چدن به علت سختی بالا و مقاومت به سایش خوب در ساخت چرخ‌های واگن، انواع نورد و پیستون‌های هیدرولیکی به کار می‌رود.

۴ چدن چکش خوار (GTW و GTS): این چدن به نام‌های مالیبل و تمپر گوس نیز شناخته می‌شود. تمپر گوس از نام کوره‌ای گرفته شده که عملیات حرارتی تمپر کردن در آن انجام می‌گیرد.

این چدن از آهن خام سفید در کوره کوپل یا کوره قوس الکتریکی به‌دست می‌آید. فرایند تمپر کردن بدین صورت است که چدن حاصل از کوره کوپل

نکته

این چدن‌ها با دو روش، ریخته‌گری در قالب فلزی و ریخته‌گری از مرکز تولید می‌شوند. چدن‌هایی که با روش ریخته‌گری در قالب فلزی تولید می‌شوند، GK و چدن‌هایی که با روش گریز از مرکز تولید می‌شوند با علامت GZ شناخته می‌شوند.



نُرم‌بندی چدن‌ها

نُرم‌بندی چدن‌ها در استاندارد DIN بسیار ساده است به‌طوری که ابتدا علامت مشخصه چدن سپس استحکام کششی نوشته می‌شود.

مثال:

$$\text{GG - 25} \xleftarrow{\quad \quad \quad} \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \xrightarrow{\quad \quad \quad} \text{استحکام کششی} \quad 25 \times 10 = 250$$

جدول ۲-۱۰

نمونه	علامت اختصاری	مفهوم
GG - 20	GG	چدن خاکستری با گرافیت لایه‌ای
GGG - 70	GGG	چدن خاکستری با گرافیت کروی (داکتیل)
GTW - 35	GTW	چدن چکش خوار (مالیبل) سفید
GTS- 6	GTS	چدن چکش خوار (مالیبل) سیاه
GH - 60	GH	چدن سخت
GK - AlMg3	GK	چدن آلیاژی ریخته‌گری در قالب فلزی
GZ - X12Cr14	GZ	چدن آلیاژی ریخته‌گری گریز از مرکز

فعالیت ۴



به قطعات زیر نگاه کنید با توجه به مطالب گفته شده جنس هریک را تعیین کنید.



شكل ۲-۸- میل لنگ خودرو



شكل ۲-۷- چرخ واگن قطار



شكل ۲-۱۰- نورد



شكل ۲-۹- اهرم کلاچ ماشین تراش

محصولات فولادی

کارخانه‌های فولادسازی محصولات متنوعی را تولید می‌کنند آنچه تاکنون گفته شد برجنس محصولات تکیه داشت ولی براساس نیاز بازار مصرف شکل محصولات تولیدی این کارخانه‌ها نیز متنوع است. معمولاً کارخانه‌های فولادسازی دارای دو بخش عمدۀ می‌باشند؛ بخش ذوب فلزات و بخش تولید نیمه ساخته. در بخش ذوب فلزات محصول تولیدی به صورت بلوکه‌های چهارگوش در ابعاد استاندارد است و سپس در بخش نوردکاری به نیمه ساخته تبدیل می‌شوند. ولی کارخانه‌هایی وجود دارند که فقط دارای واحد نوردکاری می‌باشند و بلوکه‌های تولیدی شرکت‌های فولادسازی را به نیمه ساخته تبدیل می‌کنند. نیمه ساخته‌ها شامل: ورق، میل‌گرد، پروفیل، شمش با مقاطع مختلف و ... می‌باشند که در صنایع ماشین‌سازی برای ساخت قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرند.



شکل ۲-۱۱

فلزات غیرآهنی

فلزات غیرآهنی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردشان کاربردهای زیادی در صنایع دارند. فلزات غیرآهنی تنوع زیادی دارند که در زیر به طور اختصار راجع به آنها توضیح داده می‌شود. فلزات غیرآهنی به دو دسته فلزات سبک و فلزات سنگین تقسیم می‌شوند. فلزاتی که چگالی (جرم حجمی) آنها کمتر از 5 kg/cm^3 باشد فلزات سبک و فلزاتی که چگالی آنها بیشتر از 5 kg/cm^3 باشد را فلزات سنگین می‌گویند.

فلزات غیرآهنی سبک: این فلزات به خاطر سبک بودن در صنایع کاربرد فراوانی دارند. فلزاتی مانند آلومینیوم، منیزیم، تیتانیم و بریلیم از این دسته هستند. اغلب با آلیاژ کردن می‌توان استحکام آنها را افزایش داد.



شکل ۲-۱۲

آلومینیوم (Al): آلومینیوم فلزی است نقره‌ای مایل به سفید با چگالی 2.7 kg/dm^3 و نقطه ذوب 658°C که میل ترکیبی شدید با اکسیژن دارد و به سرعت در مجاورت هوا اکسید می‌شود. ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا در محیط‌های مرطوب بیشتر از سایر فلزات کاربرد دارد؟ پاسخ این است اکسید آلومینیوم یک ماده بسیار سخت است که در مجاورت هوا روی قطعه آلومینیومی تشکیل می‌شود این اکسید به عنوان یک لایه محافظ عمل نموده و از خوردگی بیشتر قطعه جلوگیری می‌کند.

کاربرد آلومینیوم: آلومینیوم به دلیل دارا بودن ویژگی‌هایی از قبیل بالا بودن قابلیت جوشکاری، فویل‌های آلومینیومی آنقدر جای خود را باز کرده‌اند شکل‌پذیری، مقاومت به خوردگی، هدایت الکتریکی که نمی‌توان به سادگی از آن صرف‌نظر نمود. در جدول زیر نمونه‌هایی از کاربرد آن را مشاهده می‌کنید.

جدول ۲-۱۱

صنایع	کاربرد
اتومبیل‌سازی	نوارهای زینتی و برخی از قطعات موتور
صنایع شیمیایی	مخازن، ظروف حمل و نقل و لوله‌ها
صنایع الکتریکی	سیم‌ها و کابل‌های انتقال الکتریسیته و منعکس‌کننده‌های نور
صنایع ساختمانی	پوشش بام‌ها، پنجره‌ها و کارهای زینتی
صنایع هوایی	ساخت هوایپیماها



شکل ۲-۱۳

منیزیم (Mg): فلزی است نرم و نقره‌ای رنگ با چگالی $1/74 \text{ kg/cm}^3$ و نقطه ذوب 650°C این فلز میل ترکیبی بالایی با اکسیژن دارد به‌طوری که ورق منیزیم در مجاورت شعله به سرعت شعله‌ور شده و می‌سوزد. به همین دلیل ذوب منیزیم در حالت معمول امکان‌پذیر نیست و باید در محیطی صورت پذیرد که کاملاً بدون اکسیژن باشد.

کاربرد منیزیم: به علت استحکام پایین در صنایع به عنوان قطعات صنعتی کاربرد ندارد ولی در چدن‌ها باعث می‌شود کربن به صورت گرافیت لایه در آید و در صنایع به عنوان عنصر آلیاژی با آلومینیوم به کار می‌رود همچنین به علت نور درخشان هنگام سوختن، برای وسایل آتش‌بازی استفاده می‌شود.

تیتانیم (Ti): فلزی است نقره‌ای رنگ مایل به خاکستری با چگالی $4/5 \text{ kg/cm}^3$ و نقطه ذوب 1670°C این فلز در میان فلزات سبک از استحکام خوبی برخوردار است به‌طوری که مقاومت و استحکام آن را می‌توان با فولاد مقایسه نمود. این فلز به دلیل سبکی و مقاومت بالا در صنایع موشکی و هوایپیماسازی و نیز وسایل زینتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بریلیم (Be): فلزی است سفید خاکستری با چگالی $1/9 \text{ kg/cm}^3$ و نقطه ذوب 1280°C این فلز سخت و شکننده است و در مقابل اکسیدشدن در دمای معمولی مقاوم است این فلز در صنعت هوا فضا بیشترین کاربرد را دارد همچنین در راکتورهای هسته‌ای و پنجره‌های مخصوص اشعه ایکس و قطعات کامپیوتر و آلیاژ کردن سایر فلزات مانند مس به کار می‌رود.



شکل ۲-۱۴



شکل ۲-۱۵

فلزات غیرآهنی سنگین

این فلزات شامل مس، روی، سرب، قلع، نیکل، کرم و ... در صنایع کاربرد فراوانی دارند.

مس (Cu): فلزی است قرمز رنگ با چگالی $8/9 \text{ g/cm}^3$ و نقطه ذوب 1093°C با قابلیت چکش خواری بسیار بالا و قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی خوبی دارد. مس در مجاورت هوا بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی ماده‌ای سبزرنگ به نام کربنات مس تولید می‌کند. این کربنات به صورت یک لایه نازک محافظ روی مس ایجاد شده و در مقابل تأثیرات جوی آن را محافظت می‌کند.

کاربرد مس: این فلز به دلیل دارا بودن خصوصیاتی از قبیل شکل‌پذیری بالا و انعطاف، در صنایع کاربرد فراوانی دارد. در صنایع الکتریکی در ساخت شمش‌ها، سیم‌ها و کابل‌های حامل جریان، و صنایع مکانیک لوله‌ها، تنوره سماور، هویه‌های لحیم‌کاری، کویل‌های حرارتی و برودتی و قطعات تزئینی به کار می‌رود.

بیشتر
بدانید



یکی از کاربردهای مس در صنایع طلاسازی است، طلا به علت نرمی و پایین بودن استحکام قادر به حفظ شکل ساخته شده نیست، برای بروtrap کردن این محدودیت به طلای خالص مقداری مس اضافه می‌شود تا استحکام آن به حد مطلوب رسیده و بتوانند در ساخت وسایل زینتی از آن استفاده کنند. وقتی گفته می‌شود طلای ۱۸ عیار یعنی ۷۵ درصد طلا و ۲۵ درصد مس است، این طلا به طلای ۷۵۰ معروف است.



شکل ۲-۱۶

روی (Zn): فلزی است خاکستری رنگ با دانه‌بندی درشت به چگالی $7/1 \text{ kg/m}^3$ با نقطه ذوب 419°C این فلز بسیار شکننده بوده و بیشترین انبساط حرارتی را دارد. در مقابل اکسیدشدن در مجاورت هوا مقاومت خوبی داشته و استحکام روی پایین بوده و بدون آلیاژ شدن نمی‌توان در ساخت قطعات صنعتی از آن استفاده نمود.

کاربرد روی: در قدیم از روی استفاده‌های زیادی می‌شد ولی امروزه کاربرد عمومی خود را از دست داده، یکی از کاربردهای مهم روی در صنعت برای پوشش ورق‌های فولادی است و محصول تولیدی را ورق گالوانیزه می‌نامند و دیگر کاربرد روی در صنعت برای آلیاژ کردن است. (شکل ۲-۱۶)



شکل ۲-۱۷

قلع (Sn): فلزی است نرم به رنگ نقره‌ای درخشان با چگالی $7/3$ کیلوگرم بر دسی‌متر مکعب و نقطه ذوب 232 درجه سانتی‌گراد. این فلز در مقابل اسیدها مقاومت خوبی دارد.

کاربرد قلع: به دلیل سمی نبودن، این فلز در صنایع غذایی برای پوشش ظروف مسی و قوطی‌های کنسرو استفاده می‌شود. یکی دیگر از کاربردهای قلع در صنعت در تولید ورق حلبي است که از قلع اندوخت نمودن ورق‌های فولادی نازک به دست می‌آید.

سرب (Pb): سرب فلزی است خاکستری مایل به آبی با چگالی $11/3$ با نقطه ذوب 327 درجه سانتی‌گراد، این فلز در مقابل اسیدها مقاومت خوبی داشته و بسیار نرم است ترکیبات سرب سمی بوده و نمی‌توان بدون رعایت موارد ایمنی با آن کار کرد. یکی دیگر از خصوصیات سرب جاذب اشعه X یعنی این اشعه را از خود عور نمی‌دهد.



شکل ۲-۱۸

کاربرد سرب: از سرب برای پوشش ورق‌های فولادی، مخازن اسید، باتری‌ها، آب‌بندی لوله‌های فاضلاب، پوشش کابل‌ها، ظروف کریستال، عدسی‌های دوربین و لباس‌های ایمنی اتاق‌های رادیولوژی.



شکل ۲-۱۹

پودمان دوم: مواد و کاربرد آنها

با توجه به اینکه فلزات سنگین دامنه گستردگی دارند ادامه آنها در جدول زیر به صورت کاربردی آورده شد.

جدول ۲-۱۲

فلز	علامت	ذوب دمای	چگالی kg/dm³	خصوصیات	کاربرد
نیکل	Ni	۱۴۵۰	۸/۸۵	رنگ خاکستری مایل به سفید - مقاومت در برابر خوردگی	پوشش فلزات، آلیاژ کردن فولادها
کرم	Cr	۱۹۰۰	۷/۲	رنگ خاکستری مایل به سفید - مقاومت در برابر خوردگی	پوشش محافظه برای فولادها، آلیاژ کردن فولادها
نقره	Ag	۹۶۰	۱۰/۵	خاکستری برآق، مقاوم در مقابل خوردگی	کارهای زینتی، پوشش فیلم عکاسی
ولfram	W	۲۶۰۰	۱۰/۳	رنگ خاکستری مایل به سفید دیرذوب	آلیاژ کردن فلزات، فیلامان لامپ الکترود دائم جوش آرگون
مولیبden	Mo	۲۶۰۰	۱۰/۳	رنگ سفید نقرهای خاصیت مغناطیسی ندارد	فولادهای نجیب آلیاژی، الکترود لامپ های اشعه ایکس
وانادیوم	V	۱۷۱۵	۵/۷	رنگ خاکستری مایل به سفید بسیار سخت و شکننده	به دلیل سخت کنندگی در آلیاژ کردن فولاد ابزارسازی تندری و فولاد هنر
کبالت	Co	۱۴۹۰	۸/۶	رنگ سفید مایل به قرمز	به دلیل سخت کنندگی در آلیاژ کردن فولاد ابزارسازی تندری و آهن رایی دائمی
جیوه	Hg	-۳۹	۱۳/۵	رنگ نقرهای برآق، در دمای محیط مایع است	در دماسنچ ها، صنایع الکتریکی لامپ های بخار جیوه و کلیدهای جیوه ای

مواد غیرفلزی


تنوع مواد غیرفلزی بسیار گسترده است. این مواد به علت دارا بودن خصوصیات منحصر به فرد خود کاربردهای فراوانی دارند به طور مثال مواد اولیه بسیاری از قطعات صنعتی را مواد غیرفلزی تشكیل می‌دهند. این مواد به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند. موادی مانند چوب، چرم، سرامیک‌ها، پلاستیک‌ها و کامپوزیت‌ها جزء مواد غیرفلزی هستند.

سرامیک‌ها

به مواد سخت، ترد و جامدی که بخش عمده تشکیل دهنده آنها مواد معدنی باشد، سرامیک گفته می‌شود این مواد مقاومت خوبی در مقابل حرارت دارند و دارای انواع مختلف می‌باشند.

سرامیک‌ها از لحاظ کاربرد به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم می‌شوند.

سرامیک‌های سنتی: این سرامیک‌ها دارای مصارف عمومی هستند که در محیط اطراف به وفور پیدا می‌شوند مانند کاشی، سفال، چینی، شیشه، گچ، سیمان و ... از این دسته سرامیک‌ها هستند.



شكل ۲-۲۰

سرامیک‌های مدرن: این سرامیک‌ها که به سرامیک‌های مهندسی نیز معروف هستند در حقیقت برای مصارف صنعتی ساخته شده‌اند. در دسته‌بندی این سرامیک‌ها می‌توان به سرامیک‌های اکسیدی و سرامیک‌های غیراکسیدی اشاره نمود. از جمله ویژگی برتر این مواد نسبت به سایر مواد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

مقاومت به خوردگی بالا

استحکام فشاری بالا

دیرگذاری بالا

سختی زیاد

پودمان دوم: مواد و کاربرد آنها



شکل ۲-۲۱

سرامیک‌های اکسیدی

این سرامیک‌ها اغلب از اکسید شدن فلزاتی مانند آلومینیوم، منیزیم، تیتانیم و بریلیم به‌دست می‌آید. از این سرامیک‌ها به عنوان ذرات ساینده در ساخت ابزار براده‌برداری استفاده می‌کنند به‌طور مثال سنگ‌های ابزار تیزکنی از اکسید آلومینیوم (Al_2O_3) ساخته می‌شوند.



شکل ۲-۲۲

سرامیک‌های غیراکسیدی

مواد تشكيل‌دهنده اين سراميك‌ها از ترکيبات کربن‌دار (کاربيدها) یا نيتروژن‌دار (نيتريدها) در شرایط خاص به‌دست می‌آيند. اين مواد داراي سختی بسیار بالايی بوده و در درجه حرارت‌های بالا مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهند به همین دليل در ساخت ابزار براده‌برداری کاربرد فراوانی دارند. سراميك‌هایی همچون کاربید تنگستن (WC)، کاربید بریلیوم (BeC) و نيترييد تيتانيوم (TiN) و ... امروزه در صنعت ابزارسازی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند.



شکل ۲-۲۳

پلاستیک‌ها

پلاستیک‌ها اغلب از مشتقات نفتی تولید شده و به دلیل خواص منحصر به فردی که دارند مورد توجه هستند. این مواد به مواد پلیمری معروفند. نایلون و پلی‌اتیلن از مواد پلاستیکی مهمی هستند که امروزه در بسیاری از وسایل مانند پاکت‌های پلاستیکی و بدنه خیلی از دستگاه‌ها کاربرد دارند. اگر به محیط اطراف خود با دقت نگاه کنید خواهید دید که بسیاری از مواد به کار رفته در ساخت قطعات و وسایل مورد استفاده ما از پلاستیک است.

الاستومرها

ترموپلاست‌ها: این گروه از پلاستیک‌ها را می‌توان با حرارت دادن تغییرشکل داده به‌گونه‌ای که با سرد شدن شکل جدید خود را حفظ کنند. آنها به راحتی قابلیت بازیافت دارند و استفاده مجدد از آنها بدون تغییر خواصشان، امکان‌پذیر است. از مهم‌ترین پلاستیک‌های این گروه می‌توان به موادی مانند پلی‌اتیلن (PE)، پلی‌پروپیلن (PP) و پلی‌ونیل‌کلراید (PVC) اشاره کرد. تولید این مواد به دلیل فرایند تولید ساده و ویژگی‌های خوب، در ساخت اغلب قطعات مانند لوله، محفظه‌ها، ظروف، بدنه قطعات، طلق‌های شفاف و اسباب بازی‌ها استفاده می‌شوند.

از این مواد در محیط‌های اسیدی که خورندگی بالایی را ایجاد می‌کنند می‌توان به سهولت استفاده نمود چرا که در مقابل خوردنگی‌های اسیدی و اکسیدشدن و رطوبت، مقاومت بسیار بالایی دارند و علاوه بر این از مزایای دیگر این مواد عمر بیشتر آنها در مقایسه با پلاستیک‌های دیگر است.

خواص پلاستیک‌ها

۱ مقاومت زیادی نسبت به خوردگی در محیط‌های خورنده دارند.

۲ دارای چگالی کمتر از آب هستند و اغلب بر روی آب شناورند.

۳ هرچند استحکام کمتری از فلزات دارند ولی به‌خاطر وزن کمی که دارند در ساخت قطعات مورد توجه قرار می‌گیرند.

۴ اغلب مواد ترموپلاست مقاومت کمی نسبت به دمای بالای 100°C دارند و در دماهایی نه چندان زیاد سیالیت خوبی از خود نشان می‌دهند استحکام آنها با افزایش دما کاهش می‌یابد.

۵ پلاستیک‌ها عموماً شفاف هستند و امکان تولید در رنگ‌های مختلف را دارند و برخی خاص از آنها را می‌توان پوشش‌دهی فلزی کرد.

پلاستیک‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

ترموپلاست‌ها

ترموست‌ها



شکل ۲-۲۶



ادامه شکل ۲-۲۴

هشدار!

استفاده از ظروف ساخته شده از ترموبلاست‌ها که در جامعه به یک بار مصرف پلاستیکی معروفند به طرز سرسام‌آوری گسترش یافته است. با توجه به اینکه این مواد در چرخه طبیعت تجزیه نمی‌شوند زیان‌های جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد می‌کنند باید استفاده از این ظروف را تا حد امکان کاهش داد و پس از استفاده، این ظروف را به چرخه بازیافت برگردانید.



فعالیت ۵



روی تمام ظروف ساخته شده از ترموبلاست یکی از علامت‌های شکل را زیر درج می‌کنند به کمک دوستان در یک گروه این علامت، حروف و اعداد نوشته شده را به‌طور کامل تفسیر کنید و نتایج را به هنرآموز خود تحویل نمایید.



شکل ۲-۲۵

ترموست‌ها: این مواد برخلاف ترمومپلاست پس از انجماد به ماده سخت شکننده‌ای تبدیل می‌شوند که در مقابل حرارت مقاوم هستند و قابلیت بازیافت را ندارند. از مهم‌ترین ترموموست‌ها می‌توان باکالیت را نام برد. این پلیمر بسیار سخت، شکننده ولی مقاوم به حرارت و جریان الکتریکی است و در صنایع برق و الکترونیک کاربرد وسیعی دارد. این ماده در ساخت و تولید کلیدها و پریزهای برق مصرف زیاد دارد. در شکل زیر نمونه‌هایی از کاربرد باکالیت در صنعت نشان داده شده است.



شکل ۲-۲۶

الاستومرها: الاستومرها پلیمرهایی از خانواده پلاستیک هستند. آنها ضریب کشسانی بالا و خاصیت ارتقایی بسیار خوب دارند. لاستیک‌ها که از الاستومر ساخته می‌شوند در صنعت کاربردهای مختلفی دارند. لاستیک‌ها به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند. لاستیک مصنوعی نسبت به لاستیک طبیعی دارای خاصیت ارتقایی بهتری هستند از همین‌روست که این ماده می‌تواند تا چند برابر طول خود کش بیاید و نیروهای بسیار زیادی را هم تحمل کند و با برداشتن نیروی اولیه شکل خود را حفظ کند. کاربردهای مهم الاستومرها در صنعت برای ساخت لاستیک خودرو، ضربه‌گیرها، قطعات ارتعاش‌گیر، کاسه نمدها و اُرینگ‌ها است.



شکل ۲-۲۷



پودمان دوم: مواد و کاربرد آنها

سه قطعه از جنس‌های ترمومولاست (پلاستیکی)، ترموموت (باقالیت) و الاستومر (لاستیک) را تهیه کرده و مراحل زیر را روی آنها آزمایش کنید و نتایج را در جدول زیر با ۱ تا ۳ درجه‌بندی کنید.

۱ آنها را روی یک سطح قرار دهید و به هر کدام ضربه بزنید.

۲ آنها را از یک ارتفاع یکسان روی سطح سفت رها کنید.

۳ میزان نرمی آنها را به وسیله دست (با فشردن در مشت) معین کنید.

۴ آنها را به وسیله دو دست بکشید (آزمایش خاصیت ارتقایی، کشسانی)

جدول ۲-۱۳

قطعه	مرحله	۱	۲	۳	۴
پلاستیکی					
لاستیکی					
باقالیتی					

درباره آزمایش انجام شده برداشت خود را در سه خط توضیح دهید.

کامپوزیت‌ها

به شکل زیر نگاه کنید در سمت راست قطعه‌ای از جنس فولاد زنگ‌نزن و در سمت چپ همان قطعه ساخته شده از کامپوزیت است. از این شکل چه مفهومی را درک می‌کنید؟



شکل ۲-۲۸

کامپوزیت‌ها یا مواد مرکب، ترکیبی هستند غیر محلول از دو یا چند ماده مجزا که محصول نهایی خواص بهتری نسبت به هریک از اجزای تشکیل دهنده آن دارد. از قدیمی‌ترین کامپوزیت‌ها می‌توان به کاهش اشاره نمود که برای افزایش مقاومت به ترک خوردن گل، به آن کاه اضافه می‌کردند.

انواع کامپوزیت

کامپوزیت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند.

۱ طبیعی مانند استخوان و ماهیچه

۲ مصنوعی (مهندسی) مانند فایبرگلس و فیبرکربن

و... . کامپوزیت‌های مهندسی به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند.

۱ کامپوزیت‌هایی با زمینه سرامیکی (CMC)

۲ کامپوزیت‌هایی با زمینه پلیمری (PMC)

۳ کامپوزیت‌هایی با زمینه فلزی (MMC)

ابزار ساخته شده از فیبرکربن که یکی از کامپوزیت‌های مورد استفاده در ابزارسازی است امروزه برای برآورده برداری مواد سخت به کار می‌رود.



شکل ۲-۲۹

۶ هزینه کمتر و صرفه‌جویی اقتصادی

کاربرد: با توجه به ویژگی‌های کامپوزیت‌ها این مواد در تمام صنایع از جمله هواپیما، ابزارسازی، پوشش نماهای ساختمانی، بدنه اتومبیل‌های پیشرفته، دوچرخه‌ها و... کاربرد فراوانی دارند. در شکل زیر تعدادی از وسایل ساخته شده با کامپوزیت را مشاهده می‌کنید.

ویژگی‌های قطعات ساخته شده از کامپوزیت

۱ مقاومت مکانیکی بالا نسبت به وزن

۲ مقاومت بالا در برابر خوردگی

۳ خواص عایق حرارتی خوب

۴ استحکام بالا

۵ سبک بودن



شکل ۲-۳۰



۲-۳۰ ادامه شکل

فناوری نانو




شکل ۲-۳۱

نانو تکنولوژی علم کوچک و کوچک‌ترین‌های است. این علم به بررسی مواد در اندازه‌های بسیار کوچک می‌پردازد، در چنین اندازه‌هایی اتم‌ها و مولکول‌ها رفتارهای متفاوتی از آنچه در طبیعت می‌بینیم، دارند و همین رفتارهای متفاوت باعث می‌شود تا خواص نوینی در مواد تولید شده مشاهده شود.

نانو از واژه یونانی به معنی کوتوله گرفته شده است. در حقیقت یک نانومتر، یک میلیاردیم متر و چیزی در حدود $\frac{1}{8000}$ قطر تار موی یک انسان است. ولی همان‌طور که انتظار می‌رود، اندازه نانو در برابر مقیاس اندازه‌های اتمی بسیار بزرگ است. این اتم اندازه‌ای در حدود یک دهم یک نانومتر دارد و هسته آن در حدود یکصدهزار نانومتر است.

اندازه نانو و ذراتی که در این علم از آنها با نام نانو مواد نام بردۀ می‌شوند، اندازه‌هایی میان یک تا صد نانومتر دارند. اندازه‌های بزرگ‌تر را با میکرون و اندازه‌های کوچک‌تر را هم با اندازه‌های اتمی می‌شناسند. فناوری نانو به سرعت جای خود را در علوم مختلفی

بدن انسان از میلیون‌ها سلول تشکیل شده است و باید بدانیم که هر سلول بدن ما در حقیقت یک نانو ماشین طبیعی است. در مقیاس نانو، قادر هستیم اتم‌ها را برای ساختن محصولات مختلف به گونه‌ای دلخواه چیدمان کنیم و در کنار همیگر قرار دهیم.



شکل ۲-۳۲

همان طور که بیان شد، در مقیاس نانو قوانین حاکم بازگرده و انقلاب تازه‌ای در این عرصه‌ها آغاز کرده است.

جهان نانو، مکانیک نیوتونی بی‌مفهوم است و قوانین

مکانیک کوانتمی حاکم است، از همین‌روست که تولید مواد و تجهیزات با این فناوری مشکل و پیچیده است. فناوری نانو در بسیاری از عرصه‌های زندگی ما اثرات مهمی گذاشته است که در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود.

مثل بیولوژی، شیمی و فیزیک و به ویژه مهندسی بازگرده و انقلاب تازه‌ای در این عرصه‌ها آغاز کرده است.


از جمله مشکلات در زمینه فناوری نانو مشاهده ذرات و تجهیزات ساخته شده در این علم است. دیدن اشیا در این اندازه‌ها با چشم غیرمسلح امکان ندارد، بلکه با میکروسکوپ‌های الکترونی و تجهیزات خاص این امر میسر است.

سلامت و دارو

در حیطه سلامت و دارو، ابداع تجهیزاتی که به راحتی فشار خون را به صورت مداوم و با تجهیزات سبک و ارزان اندازه‌گیری می‌کنند از پیشرفت‌های جالب است. البته این اندازه‌گیری‌های حیاتی صرفاً به فشارخون محدود نیستند و در دستگاه‌های اندازه‌گیری دیگری همچون نیز کاربرد فراوانی دارند. از دیگر کاربردهای فناوری نانو در سلامت و دارو، به کارگیری پوشش‌های نانو ذرات نقره است که باعث پاکیزگی محیط از جمله هوا می‌شود.

جامعه و محیط زیست

شاید تاکنون نام انرژی‌های تجدیدپذیر راشنیده باشید. از جمله مهم‌ترین این انرژی‌ها نور خورشید است. هم‌اکنون به کمک فناوری نانو سلول‌های خورشیدی تولید شده است که تا ۸۵ درصد بازدهی دارند و نور خورشید را به برق تبدیل می‌کنند. شیشه‌های ضد لک که با فناوری شبیه به آنچه در




شکل ۲-۳۳- نانو تیوب کربن

نانو و روش‌های تولید

فناوری نانو بیشتر زمینه‌های مهندسی را تحت تأثیر قرار داده است. از مهم‌ترین کاربردهای این مواد می‌توان به نانو ذرات کربن اشاره کرد. نانو ذرات کربن به اشکال مختلف تولید می‌شوند که مهم‌ترین آنها لوله‌های کربنی است. این لوله‌ها از قرارگیری اتم‌های کربن در کنار یکدیگر تولید می‌شوند (فرض کنید یک صفحه از اتم‌های کربن را کربن کرده‌ایم).


این لوله‌ها کاربردهای وسیعی در الکترونیک و مکانیک یافته‌اند، به‌طوری که گاهی استحکام قطعات تولید شده از این لوله‌ها با فولادهای با استحکام بالا قابل مقایسه است.




شکل ۲-۳۴- یک موتور نانوتکنولوژی

فناوری نانو در عرصه تولید تجهیزات هم، انقلابی داشت که این علم در عرصه تولید حسگرها بسیار برپا کرده است. از مهم‌ترین شاخه‌های علم نانو در موفق بوده است. تولید حسگرها با اندازه‌های بسیار کوچک رویایی کنترل همه جانبه تجهیزات مکانیکی را قابل حمل از دهه ۵۰ به عنوان یک ایده مطرح بود، به حقیقت تبدیل کرده است.

ولی هرگز تا شروع انقلاب نانوتکنولوژی و ساخت نخستین حضور MEMS در حسگرها شتاب اولین مدارهای IC امکان‌پذیر نشد، تا جایی که هم‌اکنون هر روز پیشرفت جدیدی را در این عرصه بر روی کیسه‌های هوا در خودروها بود که توانست به خوبی جای روش‌های قدیمی اندازه‌گیری شتاب را گرفته و مزایای زیادی همچون اندازه و وزن کم را باعث شود. در زمینه MEMS آینده‌ای بسیار در زمینه MEMS که در حقیقت فصل مشترک درخشنan در علوم مختلف را متصور هستیم. میان دو علم مکانیک و الکترونیک است باید بیان



شکل ۲-۳۶- یک مکانیزم MEMS



شکل ۲-۳۵- مکانیزم چرخ و زنجیر MEMS

مواد چرب کاری و خنک کننده

این مواد برای کاهش اصطکاک بین دو قطعه که در تماس هستند به کار می‌روند. هنگامی که قطعات روی یکدیگر می‌لغزند، چون سطح آنها کاملاً صاف نیست لذا بر جستگی‌های و فرورفتگی‌های این دو سطح باهم برخورد نموده و حرکت این قطعات روی یکدیگر کند می‌شود به این عمل اصطکاک می‌گویند. در اثر اصطکاک، حرارت بین دو قطعه افزایش می‌یابد و باعث استهلاک قطعات می‌گردد. به منظور کاهش دمای بین دو قطعه و اصطکاک، از مواد لغزندۀ‌ای استفاده می‌کنند، این مواد به مواد چرب کاری معروف می‌باشند.

خصوصیات مواد چرب کاری

۱ چرب کاری بالا ۲ خنک کاری زیاد ۳ عاری از آب و اسیدها ۴ حین کار نباید گلوله گلوله شوند ۵ در تغییرات دمایی و فشار بتوانند خصوصیات خود را حفظ نمایند.

انواع مواد چرب کاری

۱ روغن‌های معدنی: این روغن‌ها حاصل از مشتقات خام بوده و بیشترین کاربرد را در صنعت دارند. این روغن‌ها از خصوصیات بسیار خوبی برخوردارند و از لحاظ غلظت به سه دسته رقیق و نیمه‌رقیق و غلیظ تقسیم می‌شوند. در جدول زیر کاربرد این روغن‌ها نشان داده شده است.

جدول ۲-۱۴

کاربرد	روغن
برای چرب کاری محورهایی که دارای سرعت محیطی زیاد بوده و نیروی کمی به آنها وارد می‌شود	رقیق
برای چرب کاری محورهایی که با سرعت زیاد و نیروی متوسط کار می‌کنند. مانند: یاتاقان‌ها و الکتروموتورها	نیمه رقیق
برای چرب کاری کمپرسورها، جعبه‌دنده‌ها، سیلندر ماشین‌های بخار و محلهایی که درجه حرارت زیاد و نیروی زیاد و سرعت محیطی کم باشد.	غلیظ

۱ روغن‌های گیاهی: این روغن‌ها از پرس کردن دانه‌های گیاهی مانند تخم شلغم، زیتون و ... به دست می‌آیند. این روغن‌ها دارای چرب‌کاری زیادی بوده ولی به سادگی گلوله گلوله شده و فاسد می‌شوند ولی خاصیت خنک‌کنندگی خوبی دارند. از این روغن‌ها به عنوان خنک‌کننده در برخی از فلزات استفاده می‌کنند.

۲ روغن‌های حیوانی: این مواد از پختن چربی حیوانات به دست آمده و خصوصیات آنها مانند روغن‌های گیاهی می‌باشد. همچنین این روغن‌ها به سختی قابلیت اسیدی پیدا می‌کنند و دیر خشک می‌شوند. این روغن‌ها برای روغن‌کاری دستگاه‌های ظرفی استفاده می‌شود، در مواردی می‌توان با افزودن مواد بی‌خاصیت آنها را افزایش داد و از گلوله گلوله شدن آنها جلوگیری نمود.

۳ گریس‌ها: مخلوط نیمه‌جامدی از روغن‌هایمعدنی با صابون‌ها است و در مواردی که نتوان از مواد چرب‌کاری مایع استفاده نمود، به کار می‌روند.


این نوع مواد پس از پرکردن فضای بین قطعات، عمل روغن‌کاری را همانند چرب‌کارهای مایع انجام می‌دهند.

۴ روغن‌های مصنوعی: این روغن‌ها به روغن‌های سنتیک معروف بوده و جزو روغن‌های حیوانی و گیاهی نیستند و از هیدروکربن‌های عادی و مشتقات آنها نیز به دست نمی‌آیند.


این روغن‌ها مانند مواد سیلیکونی از زنجیره طولی از سیلیسیوم و اکسیژن تشکیل شده‌اند. این روغن‌ها در مقایسه با سایر روغن‌ها از خصوصیات بسیار خوبی برخوردار هستند و محدودیت‌های روغن‌های گیاهی و حیوانی را هم نیز ندارند.

روش‌های روغن‌کاری

در شکل زیر انواع روغن‌کاری را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۳۸- روشن غوطه‌وری



شکل ۲-۳۷- روشن قطره‌ای



شکل ۲-۴۰- به کمک روغن‌دان



شکل ۲-۳۹- روشن پاششی

جدول ۲-۱۵

روش	کاربرد
قطرهای	زمانی که حرکت دورانی و نیروی اصطکاک کم باشد.
غوطه‌وری	سرعت دورانی متوسط و نیروهای زیاد، مانند جعبه‌دنده‌ها
پاششی یا جریانی	در سرعت دورانی و نیروی زیاد، زمانی که روغن باید در یک مدار خنک‌کننده قرار گیرد تا بتواند هم عمل خنک‌کنندگی و هم وظیفه هدایت مواد زاید را به‌عهده داشته باشد.
روغن‌دان	زمانی که حرکت بسیار آرام است و نیروها کم باشند که به‌صورت روزانه روغن‌کاری انجام می‌شود.

مواد خنک‌کننده

مواد خنک‌کننده موادی هستند که در هنگام عملیات براده‌برداری و یا تغییر فرم فلزات با روش‌های بدون براده‌برداری وظیفه خنک کردن و چرب کاری را به‌عهده دارند. وظایف این گونه مواد را می‌توان به‌طور خلاصه چنین بیان کرد:

۱ هدایت و انتقال حرارت از ابزار و قطعه کار

۲ روغن‌کاری بین ابزار و قطعه کار، کم کردن مقاومت اصطکاکی و در نتیجه تقلیل نیروی تلف شده.

۳ افزایش دوام ابزار

۴ بهبود کیفیت سطح

۵ شستشو و انتقال براده‌ها از محل براده‌برداری

۶ جلوگیری از زنگ زدن قطعه کار، ابزار و ماشین

در انتخاب مواد خنک‌کننده بایستی جنس ابزار، جنس قطعه کار و نحوه براده‌برداری را مورد توجه قرار داد. در هنگام استفاده از ماده خنک‌کننده بایستی مایع به حد وفور و به‌طور مداوم بر روی محل براده‌برداری جریان داشته باشد. مهم‌ترین موادی که به عنوان مواد خنک‌کننده به کار می‌روند عبارت‌اند از:

(الف) روغن‌های برش: روغن‌های برش ممکن است که از روغن‌های معدنی، حیوانی و یا گیاهی انتخاب شود و یا در بعضی موارد مخلوطی از آنها باشد. این مواد را هیچ‌گاه نبایستی با آب رقیق نمود زیرا در آب حل نمی‌شوند. معمولاً برای افزایش قدرت چرب کاری این مواد به آنها گوگرد نیز اضافه می‌کنند.

(ب) روغن‌های متنه: این روغن‌ها که نقش خنک‌کنندگی و چرب کاری را تأمین به عهده دارند، محلول‌هایی هستند از صابون و روغن‌های معدنی. نسبت اختلاط آنها بستگی به مورد استفاده‌شان داشته و ممکن است که از ۵ تا ۲۵ درصد مواد صابونی داشته باشند. این مقدار بستگی دارد به اینکه نقش خنک‌کنندگی بیشتر موردنظر باشد یا نقش چرب کاری.

(ج) آب صابون: این مایع در صنایع فلزکاری به نام آب صابون معروف است در حقیقت امولسیونی است از ۱۰ تا ۱۲ درصد روغن متنه در آب؛ و به خاطر مقدار آب زیادی که دارد قابلیت خنک‌کنندگی آن بر قابلیت چرب کاری فزونی دارد. برای درست کردن آن بایستی از آب نرم (آب با املال معدنی کم) و نه چندان سرد استفاده نمود. اگر برای منظور بالا از آب داغ استفاده شود قسمت مهمی از مواد آن از بین خواهد رفت.

پودمان دوم: مواد و کاربرد آنها

همیشه روغن مته را، در آب بریزید (هیچ گاه برعکس عمل نکنید) و مخلوط را به شدت بهم بزنید. این ماده خنک کننده نبایستی کثیف شود.

نکته

به علت امکان بروز بیماری‌های پوستی از تماس مداوم آب صابون با دست خودداری نمایید.



آب صابون تمایل زیادی به تفکیک داشته و از آنجایی که در هنگام استفاده، روغن بیشتر از آب جذب برآده‌ها می‌شود، بایستی هر چندگاه یک بار آن را بهم زده و در صورت نیاز کمی روغن مته به آن اضافه نمود. روغنی که برای تهیه آب صابون به کار می‌رود، در ایران به نام روغن Z1 معروف است که توسط شرکت ملی نفت تولید و به بازار عرضه می‌گردد.

۱ قابلیت هدایت الکتریکی چهار عنصر فلزی مس، آهن، نقره و آلومینیوم را به ترتیب و مطابق جدول زیر بنویسید.

۴	۳	۲	۱

۲ خواص مواد بالا را مطابق جدول بنویسید.

خواص تکنولوژیکی	خواص مکانیکی	خواص شیمیایی	خواص فیزیکی	
				۱
				۲
				۳
				۴

۳ سختی با الاستیسیته مواد، نسبت ... دارد.

۴ موارد خواسته شده در جدول را با کلمه دارد و یا ندارد مشخص کنید.

مواد مصنوعی	مس	چدن	فولاد	خواص
				قابلیت جوشکاری
				قابلیت ریخته گری
				قابلیت چکش خواری

۵ زیر هر عنوان نام ماده مناسب را بنویسید.

فلزات آهنی	مواد طبیعی	مواد مصنوعی

پودهمان دوم: مواد و کاربرد آنها

- ۶ فولاد آلیاژی علاوه بر عنصر آهن و کربن دارای چه عناصر دیگری نیز می‌باشد؟
 ۷ مفهوم هر یک از اجزای عبارت‌های زیر را بنویسید.

C ۶۰ V ۷۰	ST ۶۰-۲	MST ۳۵
:C	:ST	:M
:۶۰	:۶۰	:ST
:V	:۲	:۳۵
:۷۰	—	—

- ۸ مقدار کربن فولادها و چدن‌ها چقدر است؟
 ۹ مفهوم G ۲ S و GGG ۷۰ چیست؟
 ۱۰ منظور از نیم‌ساخته‌ها چیست؟
 ۱۱ چگالی کدام یک از فلزات زیر بیشتر است؟ به ترتیب اولویت با شماره‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ مشخص کنید، کاربرد هر یک را بنویسید.

روی	مس	آلومینیوم	آهن	
				وضعیت چگالی
				کاربرد

- ۱۲ چهار مورد از خواص پلاستیک‌ها را بنویسید.
 ۱۳ سه نمونه از وسایل و تجهیزاتی که از مواد ترموموست و ترموبلاست ساخته می‌شوند را بنویسید.

ترموپلاست	ترموست

- ۱۴ چهار مورد از خواص مواد کامپوزیتی را بنویسید.
 ۱۵ به کمک یکی از هم‌کلاسی‌های خود و جست‌وجو در اینترنت وسایلی را که جنس آنها از مواد سرامیکی و کامپوزیتی است مطابق جدول بنویسید.

مواد کامپوزیتی	مواد سرامیکی

- ۱۶ با آوردن یک مثال، کاربرد فناوری نانو در زندگی روزمره و مزایای آن را بنویسید.
- ۱۷ چهار مورد از وسائل منزل شما که نیاز به روغن کاری دارند را با ذکر محل روغن کاری نام ببرید.
- ۱۸ آیا می توان به جای مواد خنک کاری از مواد چرب کاری استفاده نمود؟ چرا؟
- ۱۹ تفاوت ظاهری گریس با روغن چیست؟
- ۲۰ راهکار پیشنهادی شما برای افزایش عمر مواد خنک کاری (آب صابون) چیست؟ شرح دهید.